

TEKNOL JRM

Servavärv

TEKNOL JRM on vesialuseline alküüdkruntvärv.

Kasutatakse kilekattega vineeri ja saepuruplaadi servade katmiseks ja puiduotste kaitsmiseks. Äärte värvimiseks mõeldud värv TEKNOL JRM on väga paindlik ja minimaalse veeläbilaskvusega. Hea ilmastikukindlusega värv. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.



TEHNILISED ANDMED

Pinnasoovitus	laastplaat, vineer, okaspuit		
Sideaine	Akrülaat		
Kuivainesisaldus	ca 43 mahu-%		
Tahke aine osakaal	ca 650 g/l		
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.		
Teoreetiline kulu	Kuiv kiht (µm)	Märg kiht (µm)	Teoreetiline kulu (m²/l)
	55	125	8,0
Kattevõime	Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.		
Värvitoonid	Baas 1 ja 3 (valge ja läbipaistmatud toonid). Teised värvitoonid kokkuleppel.		
Toonimissüsteem	Teknomix		
Läikeaste (60°)	Poolmatt		
Lahusti	Vesi.		
Säilitamine	Ei tohi jäätuda. Ladustamise temp. + 10 - + 25°C		

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.
Pealekandmismeetod	pihustamine
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Värvitakse pintsliga või pihustiga 2 – 3 kihti. Iga kiht peab enne uue kihi pealekandmist kuivama.
Värvimistingimused	Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH (sile pind 120 µm)
- tolmu kuiv	1 h
- puute kuiv	1 h 20 min
- pealevärvitav	2 h
	Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest.
Töövahendite pesu	Vesi.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.