

TEKNOL JRM

Reunamaali

TEKNOL JRM on vesiohenteinen akrylaattimaali.

Käytetään filmipinnoitetun vanerin ja lastulevyn reunamaalaukseen sekä päätypuun suojaamiseen.

TEKNOL JRM reunamaali on erittäin joustava ja sen vedenläpäisevyys on alhainen. Säänkestävyys on hyvä.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.



TEKNISET TIEDOT

Alustasuositus	Lastulevy, Vaneri, Havupuu		
Sideaine	Akrylaatti		
Kuiva-ainepitoisuus	N. 43 tilavuus-%		
Kiintoainepitoisuus	N. 650 g/l		
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.		
Teoreettinen riittoisuus	Kuivakalvo (µm)	Märkäkalvo (µm)	Teoreettinen riittoisuus (m²/l)
	55	125	8,0
Käytännön riittoisuus	Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruisikutuksesta.		
Värisävyt	Perusmaali 1 ja perusmaali 3 (valkoinen ja peittävät sävyt). Muita sävyjä sopimuksen mukaan.		
Sävytysjärjestelmä	Teknomix		
Kiilto (60°)	Puolihihmeä		
Ohenne	Vesi.		
Varastointi	Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.		

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.
Levitysmenetelmä	Ruiskutus
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Maalaus tehdään 2 - 3 kertaan välikuivauksella.
Käsittelyolosuhteet	Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH (lasi 120 µm)
- pölykuiva	1 h
- kosketuskuiva	1h 20 min
- päällemaalattavissa	2 h
	Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.
Välineiden pesu	Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.