

TEKNOL JRM

Peinture des chants

TEKNOL JRM est une peinture acrylique à l'eau.

Destiné au revêtement des chants de contreplaqué et de panneaux de particules enduits. Sert également à la protection des bois de bout. TEKNOL JRM est très élastique, avec une faible perméabilité à l'eau et une bonne résistance aux intempéries.

Avant de l'utiliser, contacter le fabricant pour s'assurer que ce produit convient à l'application.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support recommandé	Panneaux de particules, Contreplaqué, Bois tendres								
Liant	Acrylate								
Matières solides	Env. 43% du volume								
Masse totale de solides	Env. 650 g/l								
Composé organique volatil (COV)	Env. 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.								
Rendement superficiel théorique	<table><tr><th>Film sec (µm)</th><th>Film humide (µm)</th><th>Rendement superficiel théorique (m²/l)</th></tr><tr><td>55</td><td>125</td><td>8.0</td></tr></table>	Film sec (µm)	Film humide (µm)	Rendement superficiel théorique (m²/l)	55	125	8.0		
Film sec (µm)	Film humide (µm)	Rendement superficiel théorique (m²/l)							
55	125	8.0							
Taux de propagation	Les valeurs dépendent de la technique d'application, des conditions de surface, des débordements, etc.								
Gamme de couleurs	Base 1 et 3 (couleurs blanches et opaques). Autres couleurs selon accord préalable.								
Système de teintage	Teknomix								
Brillance (60°)	Semi-mat								
Diluant	Eau.								
Stockage	A protéger du gel. La température de stockage idéale se situe entre +10 °C et +25 °C.								

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	La surface doit être propre et sèche. L'humidité du bois doit être inférieure à 20 %.
Méthode d'application	Pulvérisation

Application	Bien mélanger le produit avant utilisation. Appliquer la peinture en 2 ou 3 couches. Laisser sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante.
Conditions d'application	Pendant l'application et la période de séchage, la température de l'air ambiant, de la surface et de la peinture devra être supérieure à +5 °C et l'humidité relative inférieure à 80 %.
Temps de séchage	+23 °C / 50% RH (plaque de verre 120 µm)
- exempt de poussière	1 h
- sec au toucher	1 h 20 min
- recouvrable	2 h
	Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif, car le produit est évalué pour des objets en bois.
Nettoyage	Eau.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.