

TEKNOL JRM

Vernice per bordi

TEKNOL JRM è una vernice acrilica a base d'acqua.

Destinato alla verniciatura dei bordi di compensato e pannelli truciolati rivestiti con film. Utilizzata anche per la protezione delle estremità del legno. TEKNOL JRM è un prodotto altamente elastico, con bassa permeabilità all'acqua e eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Prima di usare il prodotto è opportuno rivolgersi al produttore per verificare l'idoneità per l'oggetto in questione.



DATI TECNICI

Substrato raccomandato	Truciolati, Legno compensato, Legno tenero		
Legante	Acrilato		
Residuo secco	Ca. 43 % di volume		
Peso totale del residuo secco	Ca. 650 g/l		
Composto organico volatile (COV)	Ca. 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Il valore COV fornito è il valore medio per i prodotti realizzati in fabbrica e di conseguenza sarà soggetto a variazioni tra i singoli prodotti coperti dalla presente scheda tecnica.		
Quantità di applicazione teorica	Pellicola asciutta (µm)	Pellicola bagnata (µm)	Quantità di applicazione teorica (m²/l)
	55	125	8.0
Quantità di applicazione pratica	I valori dipendono dalla tecnica di applicazione, dalle condizioni della superficie, dalla spruzzatura, ecc.		
Colori	Base 1 e 3 (bianco e opaco colori). Altri colori in base al contratto.		
Sistema di colorazione	Teknomix		
Grado di lucentezza (60°)	Semi-opaco		
Diluyente	Acqua.		
Conservabilità	Evitare il congelamento. La temperatura migliore di conservazione è compresa tra +10 e +25 °C.		

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione della superficie	La superficie deve essere pulita e asciutta. L'umidità del legno dovrà essere inferiore al 20%.
Metodo di applicazione	Spray

Applicazione	Mescolare il prodotto prima dell'uso. Applicare la vernice in 2 o 3 mani. Lasciare asciugare ogni mano prima di applicare la successiva.
Condizioni di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccazione la temperatura dell'aria ambiente, della superficie e della vernice deve essere superiore a +5 °C e l'umidità relativa inferiore all'80%.
Essiccazione	+23 °C / 50 % RH (lastra di vetro 120 µm)
- privo di polvere	1 h
- asciutto al tatto	1 h 20 min
- oriapplicabile	2 h
	I tempi di essiccazione sono indicativi, in quanto il prodotto è destinato all'uso su oggetti in legno.
Pulizia	Acqua.

SALUTE E SICUREZZA

Misure di sicurezza e precauzione Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Le informazioni succitate hanno carattere normativo e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso professionale. Questo implica che l'utente possieda una conoscenza sufficiente per l'uso corretto del prodotto sia in relazione agli aspetti tecnici sia alla sicurezza sul lavoro. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com. Tutti i marchi registrati riportati in questo documento sono proprietà esclusiva di Teknos Group o delle sue società affiliate.