

TEKNOL JRM

Kraštų dažai

TEKNOL JRM - akrilato dažai vandens pagrindu.

Naudojama kraštams ant plėvele dengtos faneros ir medienos drožlių plokštės. Taip pat apsaugoti medienos galus. TEKNOL JRM kraštų dažai yra labai elastingi ir jų žemas vandens pralaidumas. Geras atsparumas oro sąlygoms. Prieš naudojant produktą reikia kreiptis į gamintoją ir aptarti, ar produktas tinka tai paskirčiai.



TECHNINIAI DUOMENYS

Rekomenduojamas paviršius	Medžio drožlių plokštės, Fanera, Spygliuočių mediena		
Rišamoji medžiaga	Akrilatas		
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 43 pagal tūrį %		
Kietųjų dalelių masė	Apytikriai 650 g/l		
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	Apytikriai 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.		
Teorinė išeiga	Sausa plėvelė (µm)	Drėgna plėvelė (µm)	Teorinė išeiga (m²/l)
	55	125	8,0
Praktinė dažų išeiga	Vertės priklauso nuo tepimo technologijos, paviršius sąlygų, užpurškimo ir t.t.		
Spalvų gama	Bazė 1 ir 3 (baltos ir matinės spalvos). Kitos spalvos pagal susitarimą.		
Tonavimo sistema	Teknomix		
Blizgumas (60°)	Pusiau matinis		
Skiediklis	Vanduo.		
Sandėliavimas	Neužšaldyti. Geriausia laikymo temperatūra nuo +10 °C iki +25 °C.		

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Paviršius turi būti švarus ir sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20%.
Dengimo būdas	purškiant
Dengimas	Prieš naudodami gerai išmaišykite. Dažus tepti ar purkšti 2 arba 3 sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti prieš tepant ar purškiant naują.
Dengimo sąlygos	Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė +5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %.

Džiūvimo trukmė	+23 °C / 50 % RH (stiklas 120 µm)
- be dulkių	1 h
- palietus sausa	1 h 20 min
- perdažymas	2 h
	Džiūvimo laikas apytikris, nes produktas skirtas naudoti medžio paviršiams.
Valymas	Vanduo.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.