

TEKNOL JRM

Farba do krawędzi

TEKNOL JRM to wodorozcieńczalna farba akrylowa.

Przeznaczona do malowania krawędzi powleczonej sklejki i płyty wiórowej a także do ochrony wykończeń drewnianych. TEKNOL JRM tworzy bardzo elastyczną powłokę o niskiej przepuszczalności wody i dobrej odporności na warunki atmosferyczne.

Przed użyciem produktu należy się skontaktować z producentem w celu sprawdzenia dopasowania produktu dla danego zastosowania.



DANE TECHNICZNE

Zalecane podłoże	Płyty wiórowe, Sklejka, Drewno miękkie		
Spoiwo	Produkt akrylowy		
Zawartość części stałych	Okolo 43 % objętościowych		
Całkowita masa części stałych	Okolo 650 g/l		
Lotne związki organiczne (LZO)	Okolo 0 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.		
Wydajność teoretyczna	Na sucho (µm)	Na mokro (µm)	Wydajność teoretyczna (m²/l)
	55	125	8,0
Zużycie praktyczne	Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.		
Kolory	Baza 1 i baza 3 (biały i kolory kryjące). Inne kolory na zamówienie.		
System barwienia	Teknomix		
Półmat (60°)	Półmat		
Rozcieńczalnik	Woda.		
Przechowywanie	Nie może zamarzać. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C.		

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Podłoże musi być czyste i suche. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %.
Metoda nanoszenia	Natrysk

Nanoszenie	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę nakładać w dwóch lub trzech warstwach. Każda z warstw przed kolejnym malowaniem musi być sucha.
Warunki podczas malowania	Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu.
Czasy schnięcia	+23 °C / 50% RH (szkło 120 µm)
- pyłosuchość	1 h
- suchość na dotyk	1 h 20 min
- kolejna warstwa	2 h
	Czasy schnięcia podane są orientacyjnie gdyż produkt przeznaczony jest do przedmiotów drewnianych.
Czyszczenie	Woda.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.