

TEKNOL JRM

Kantfärg

TEKNOL JRM är en vattenburen akrylatfärg.

Används för målning av kanterna på filmbelagd plywood och spånskiva. Används också för att skydda ändträ. Färgen är ytterst elastisk och den har låg permeabilitet för vatten. Väderbeständigheten är god. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.



TEKNISKA DATA

Rekommenderade underlag	Spånskiva, Plywood, Mjuka träslag		
Bindemedel	Akrylat		
Torrhalt	Ca 43 volym-%		
Totala massan av fasta ämnen	Ca 650 g/l		
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.		
Teoretisk drygheit	Torrfilm (µm)	Våtfilm (µm)	Teoretisk drygheit (m ² /l)
	55	125	8,0
Praktisk drygheit	Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.		
Kulörer	Bas 1 och bas 3 (vita och täckande kulörer). Övriga kulörer enligt överenskommelse.		
Nyanseringssystem	Teknomix		
Glans (60°)	Halvmatt		
Förtunning	Vatten.		
Lagring	Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.		

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan ska vara ren och torr. Träets fukthalt bör vara under 20%.
Appliceringsmetod	Spruta
Applicering	Rör om väl före användningen. Färgen appliceras i 2 - 3 skikt med torkning mellan skikten.
Appliceringsförhållanden	Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Torktid	+23 °C / 50 % RH (glas 120 µm)
- dammtorr	1 h
- klibbfri	1 h 20 min
- övermålningsbar	2 h
	Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.
Rengöring	Vatten.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.