

TEKNOLUX AQUA 1429-42

Vesiohenteinen UV-lakka

UV-kovettava vesiohenteinen lakka huonekaluille, kalusteille, portaille ja muille puupinnoille. Vain sisäkäyttöön.



Kuivuu nopeasti ja UV-kovettuu veden haihtumisen jälkeen. UV-kovetuksen jälkeen lakkakalvo kestää hyvin kulutusta. Erittäin hyvät pinottavuusominaisuudet.

OHJEELLINEN MÖBELFAKTA - Käyttöalue:

Tuolit, sängyt, hyllyt: Erittäin korkea vaatimus

Pöydät: Korkea vaatimus

Muut sisäpuoliset pinnat: Erittäin korkea vaatimus



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Huonekalut, Sisäovet, Keittiö, Portaat
Alustasuositus	Lastulevy, HDF, MDF, Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 37 paino-%
Viskositeetti	16-25 s, DIN 6 +20 °C
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 20 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Kiilto (60°)	20. Saatavana muilla kiiltoasteilla.
Ohenne	Tuote toimitetaan käyttövalmiina. Tuote voidaan ohentaa vedellä ennen käyttöä.
Tiheys	N. 1,04 kg/m ³
Varastointi	Pakkaselta suojattuna ja alle +30 °C:ssa. Suojeltava suoralta auringonvalolta. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen	Pinta tulee hioa hyvin puun syiden nousun vähentämiseksi.
Levitysmenetelmä	Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus
Suosittelava levitysmäärä	60 - 100 g märkää lakkaa / m ² .

Käsittelyolosuhteet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Ilmanvaihdon arvioimiseksi ole yhteydessä Teknosin edustajaan.

Käytettäessä vesiohenteisia lakkoja tummalle puulle ne saattavat antaa vähemmän "hehkua ja syvyyttä" kuin liuotinohenteiset lakat.

Kuivumisaika

60 % RH

- pinottavissa

Välittömästi UV-kovetuksen jälkeen, kun lämpötila laskenut +30 °C:een.

- hiottavissa

Välittömästi UV-kovetuksen jälkeen.

Flash off	+40 °C - +50 °C	UV
15-30 min.	10 min ilmanvaihto	5 m/min/säteilijä, HG (80W/cm)

Kuivumisajat perustuvat siihen, että levitetty lakkamäärä on 100 g/m² ja ilmanvaihto on tehokasta.

Kuivausmenetelmät

Pinnoite kuivatetaan ilma- tai ilma- ja uunikuivauksen jälkeen UV-kovetuksella.

Välineiden pesu

Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.