

TEKNOLUX AQUA 1728-12

Vanntynnet UV-emalje

Vanntynnet UV-herdende emalje. Overflatebehandling av grunnet furu, gran, MDF, HDF og sponplater for bruk innendørs.

Hurtigtørkende og UV-herdbar etter fordampning av vann. Etter UV-herding er emaljen slitesterk og motstandsdyktig lik tradisjonelle syreherdende-lakker.



TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Interiør dører, Kjøkkenmøbler, Listverk
Anbefalt substrat	Sponplater, HDF, MDF, Tre, myke tresorter
Tørrstoff	44-55 % etter vekt avhengig av glans 35-45 % etter volum avhengig av glans
Viskositet	Leveringsviskositet 20-50 s / DIN cup 6.
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 54 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Farger	RAL, NCS S og BS. Andre farger etter avtale. Fås i base 1 (hvit) og base 3 (klar). Fargen avhenger av den brukte primeren. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt vårt laboratorium. TEKNOLUX AQUA 1728-12 leveres for å bli tonet i det spesifiserte Teknos fargesystemet, og det anbefales kun å bruke oppskrifter som allerede er oppført i Teknos fargemaskiner. Hvis en oppført oppskrift endres, opphører Teknos produktansvar.
Blandingssystem	Teknolor
Glans (60°)	Halvmatt
Densitet	1,05-1,25 g/ml avhengig av glans.
Oppbevaring	Egnet lagringstemperatur er +5 - +25 °C. Beskyttet mot frost og ikke over +30 °C. Bør ikke utsettes for direkte sollys. Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares i tett lukket emballasje.

BRUKSANVISNING

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.