

# TEKNOPLAST PRIMER 7-01

## Epoksi temeljni premaz

TEKNOPLAST PRIMER 7 je dvokomponentna epoksi temeljna boja na bazi otapala, s niskim sadržajem otapala.



Upotrebljava se kao temeljni premaz u kemijsko i abrazivno otpornim epoksi sustavima. Također se može koristiti kao temelj na cinku, aluminiju, tankom limu i čeliku otpornom na kiseline ili kao međuslojni premaz preko cink-epoksi i cink-silikatnih temelja.

Boja se može brzo ponovno premazivati i stoga se može primijeniti kada je potreban ubrzani tempo bojenja. Pogodna je za „twin-feed“ prskanje. Odlikuje se dobrom otpornošću na mehanička oštećenja, ulja, masti, otapala i prskanje kemikalija. Pruža visoko efikasnu zaštitu metalnih konstrukcija u širokom rasponu agrsivnih okoliša i klima.

Za upotrebu na temperaturama ispod +10°C treba primijeniti TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212.

Odgovara specifikacijama švedskom standarda SSG 1021-GA.

## TEHNIČKE INFORMACIJE

<b>Certifikati i odobrenja</b>	SSG 1021-GA									
<b>Područja primjene</b>	Čelične konstrukcije									
<b>Preporučene površine</b>	Čelik, Aluminij, Cink									
<b>Vezivo</b>	Epoksi									
<b>Suha tvar</b>	66 ±2% volumno (ISO 3233:1988)									
<b>Ukupna masa suhe vari</b>	Oko. 1100 g/l									
<b>Hlapljivi organski spojevi (HOS)</b>	Oko. 320 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Istaknuta vrijednost HOS je prosječna vrijednost za tvorničke proizvode, te će stoga biti podložna varijacijama između pojedinačnih proizvoda obuhvaćenih ovim tehničkim podacima.									
<b>Teoretska potrošnja</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>suhu film (µm)</th> <th>mokri film (µm)</th> <th>teoret. izdašnost (m<sup>2</sup>/l)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>121</td> <td>8,2</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>181</td> <td>5,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kada koristite proizvod ne preporučju se prevelike debljine nanosa, jer to može promijeniti mnoge od svojstava boje. Stoga se ne preporučuje nanošenje više od dvostruke maksimalne preporučene debljine filma.</p>	suhu film (µm)	mokri film (µm)	teoret. izdašnost (m <sup>2</sup> /l)	80	121	8,2	120	181	5,5
suhu film (µm)	mokri film (µm)	teoret. izdašnost (m <sup>2</sup> /l)								
80	121	8,2								
120	181	5,5								
<b>Praktična potrošnja</b>	Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.									
<b>Nijanse</b>	Siva, svjetlo žuta ili RAL 5015									
<b>Sjaj (60°)</b>	Polu-mat									
<b>Utvrđivač</b>	Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER									
<b>Omjer mješanja (A:B)</b>	4:1 volumno									

**Trajnost mješavine, +23 °C**

3 h

**Razrjeđivač**

TEKNOSOLV 9506

**Skladištenje**

Rok trajanja nalazi se na oznaci. Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama.

**UPUTE ZA PRIMJENU****Priprema površine**

Uklonite s površine sve nečistoće koje bi mogle biti štetne za površinsku pripremu i bojenje. Odgovarajućim postupkom uklonite i soli topive u vodi. Površine treba adekvatno pripremiti za različite materijale:

ČELIK: Pjeskarenjem uklonite hrđu i okujinu do stupnja Sa 2½ (standard ISO 8501-1). Na tankom limu brušenje poboljšava prionjivost boje.

CINK: Strukture iz vruće pocinčanog čelika koje su izložene vanjskim utjecajima moraju se prije bojenja mokro pjeskariti (SaS) do mat izgleda. Za čišćenje su prikladna sredstva aluminijev oksid i prirodni pjesak. Prema standardu 12944-5 bojenje djelomično ili potpuno uronjenih galvaniziranih objekta nije preporučeno. Bojanje vruće pocinčanih površina koje su izloženi uranjanju treba posebno provjeriti sa Teknosom. Preporuča se tretiranje novog pocinčanog tankog lima mokrim pjeskarenjem (SaS). Površine, koje su matirane zbog izloženosti vanjskim utjecajima, mogu se obraditi RENSA STEEL deterdžentom.

ALUMINIJ: Površinu očistite RENSA STEEL U deterdžentom. Površine, koje su izložene vremenskim utjecajima, treba brusiti ili pjeskariti (AlSaS).

STARE OBOJENE POVRŠINE POGODNE ZA PONOVNO NANOŠENJE: Uklonite nečistoće koje mogu biti štetne za novo nanošenje boje (npr. masnoće i soli.). Površina mora biti suha i čista. Oštećeni dijelovi trebaju biti pripremljeni prema zahtjevima za podlogu i održavanje premaza.

Mjesto i vrijeme pripreme treba pažljivo izabrati, da površina ne zaprlja ili navlaži prije daljnje obrade.

Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Privremeni temelj: Kada je potrebno može se upotrijebiti KORRO E Epoxy, KORRO SE Zinc Epoxy i KORRO SS Zinc Silicate privremeni temelj.

**Metoda nanošenja**

Bezračnim prskanjem

**Aplikacija**

Treba uzeti u obzir "pot life" (vrijeme korištenja) za pripremanje odgovarajuće količine mješavine. Prije aplikacije treba komponentu A i B izmiješati u pravom omjeru. Temeljito miješati do dna posude za miješanje. Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma.

Prije upotrebe temeljito promiješati.

Preporučeno nanositi bezračnim raspršivačem jer jedino sa tom metodom je moguće postići preporučene debljine u jednom nanisu.

Prikladna veličina mlaznice bezračnog raspršivača 0,013 - 0,019". Za manje površine ili korekcije kotistite četku ili valjak.

U slučaju nanošenja „twin-feed“ prskanjem omjer miješanja na pumpi mora biti 4 : 1. Provjerite tlak na pumpi pa i potrošnju baze i kontakta kako biste osigurali pravi omjer miješanja. Kod nanošenja „twin-feed“ prskanjem komponente ne možete razrijediti.

**Uvjeti za nanošenje**

Površina koja se boja, mora biti suha. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura proizvoda mora biti min. +10°C i relativna vlažnost zraka max. 80%.

Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3°C viša od točke rosišta u okolini.

Kada koristite TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 temperatura okolnog zraka i površine koja se boja treba biti iznad -5°C. Temperatura boje tijekom miješanja i nanošenja mora biti iznad +15°C.

Može se razrijediti sa standardnim razrjeđivačem (Teknosolv 9506).

**Razrjeđivanje**

+23°C / 50% RV (suhi nanos 80 µm)

**Vrijeme sušenja**

1 h (ISO 9117-3:2010)

**- prašno suh**

4 h (ISO 9117-5:2012)

**- suho na dodir****Sljedeći nanos**

temperatura površine	ista boja		TEKNOPLAST završni premazi		TEKNODUR ili TEKNODUR AQUA završni premazi	
	min.	max. *	min.	max. *	min.	max. *
+10 °C	4 h	6 mjeseci	8 h	6 mjeseci	12 h	7 dana
+23 °C	1 h	6 mjeseci	2 h	6 mjeseci	2 h	3 dana

\* Maksimalni interval premazivanja bez ogrubljivanja.

Povećanje debljine filma i porast relativne vlažnosti zraka u prostoriji za sušenje uobičajeno usporavaju proces sušenja.

Poliestersko punilo nije preporučljivo koristiti sa TEKNOPLAST PRIMEROM 7-01.

**Čišćenje**

TEKNOSOLV 9506 ili TEKNOSOLV 9530.

## SIGURNOSNE UPUTE

### Sigurnosne mjere

Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Gore navedene informacije su normativne i temelje se na laboratorijskim testovima i praktičnim iskustvima. Te su informacije neobvezujuće i ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobivene u radnim uvjetima koji su izvan naše kontrole; posljedično, kupac ili korisnik nisu oslobođeni obveze testiranja prikladnosti naših proizvoda za konkretna sredstva i metode primjene pod stvarnim uvjetima primjene. Naša odgovornost pokriva samo štetu nastalu kao izravnu posljedicu oštećenja na proizvodima tvrtke Teknos. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za profesionalnu uporabu. To podrazumijeva da korisnik posjeduje dovoljno znanja za pravilno korištenje proizvoda s obzirom na tehničke aspekte i aspekte sigurnosti na radu. Aktualne verzije Teknosovih tehničko-sigurnosnih listova dostupne su na našoj početnoj stranici [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Svi zaštitni znakovi proizvoda prikazani na ovom dokumentu isključivo su vlasništvo Grupe Teknos ili s njom povezanih društava.