

TEKNOROAD 250

Vejstribemaling

TEKNOROAD 250 er en hurtigtørrende, lysægte, vejrbestandig og mat alkydmaling.

Anvendes på asfalt og olie grus til markering på veje og relaterede kørebaner, parkeringsplader, lufthavne og andre områder med trafik.

TEKNOROAD 250 er ekstremt hurtigtørrende. Når temperaturen er over +20 °C kan trafikken køre på den malede overfalde efter 5 minutter uden at beskadige malingen. Ved lavere temperaturer forlænges tørretiden, men selv da er tørretiden hurtig nok til at anvendes ved temperaturer på f.eks. +5 - +10 °C.

TEKNOROAD 250 opfylder kvalitetskravene foreskrevet af det finske transportagentur (Finnish Transport Infrastructure Agency).



TEKNISKE DATA

Certifikater, godkendelser og klassifikationer	Finske transportagentur
Anvendelsesområde	Vejstriber
Anbefalet substrat	Asfalt
Bindemiddel	Alkyd
Tørstof	hvid: 75 ±2 vægt-% gul: 71 ±2 vægt-% sort: 76 ±2 vægt-%
Total tørstofmasse	hvid: Ca. 1100 g/l gul: Ca. 1000 g/l sort: Ca. 1200 g/l
Teoretisk rækkeevne	Teoretisk rækkeevne ved den anbefalede lagtykkelse: 3-4 m ² /l. Overfladens porøsitet samt overspray vil kunne nedsætte den teoretiske rækkeevne.
Lagtykkelse	Anbefalet våd filmlagtykkelse: 250 - 350 µm Tilsvarende anbefalet tør filmlagtykkelse: 150 - 210 µm
Farver	Hvid, gul og mange specialfarver. Hvid og gul opfylder kravene til glans og farve foreskrevet af det finske transportagentur (Finnish Transport Infrastructure Agency).
Glans (60°)	Mat
Fortynder	TEKNOSOLV 4039

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Overfladen, som skal behandles, skal være tør og ren.
Løs materiale kan svække vedhæftningen, sand, grus, mos, anden form for vækst, tidligere dårlig vedhæftet markeringer, olie og fedt skal altid fjernes inden påføring af markeringsmaterialet.

Påføringsmetode

Airless sprøjtning, Lavtrykssprøjtning

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

BEMÆRK! Vær sikker på, at omrørers motor er sikret mod eksplosion, da malingen er let antændelig.

For at opnå refleks anbefales det, at glasperler strøs på det friske malingslag.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Fortynding

Malingen kan anvendes i de fleste lavtryks sprøjter eller airless sprøjter. Til den svageste lavtrykssprøjte kan malingen fortyndes med 5 % TEKNOSOLV 4039. Når malingen fortyndes, skal der omrøres med forsigtighed.

Rengøring

TEKNOSOLV 4039

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.