

TEKNOROAD 250

Teemärgistusvärv

TEKNOROAD 250 on kiirestikuivav ilmastiku- ja valguskindel matt alküüdvärv.

Kasutatakse asfaldil ja õlikruusal teemärgistuseks, sõiduteede, parkimisjoonte, lennuväljade ning muude liiklusalade märgistuseks.

TEKNOROAD 250 on äärmiselt kiiresti kuivav. Temperatuuril üle +20 kannatab liiklust juba 5 minuti pärast ilma värvi kahjustamata. Madalamatel temperatuuridel on kuivamine aeglasem, kuid siiski piisavalt kiire, et saaks kasutada ka temperatuuridel +5°C - +10°C.

TEKNOROAD 250 täidab Soome Teedeameti (Finnish Transport Infrastructure Agency) teemärgistuse kvaliteedinõudeid.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Soome Teedeamet
Tavaline kasutusvaldkond	teemärgistused
Pinnasoovitus	asfalt
Sideaine	Alküüd
Kuivainesisaldus	valge: 75 ±2 mahu% kollane: 71 ±2 mahu% must: 76 ±2 mahu%
Tahke aine osakaal	valge: ca 1100 g/l kollane: ca 1000 g/l must: ca 1200 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	valge: ca 380 g/l kollane: ca 400 g/l must: ca 340 g/l Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	Soovitavate kihipaksuste puhul on teoreetiline kulu 3-4 m ² /l. Pinna poorsus ja ülepihustamine võivad kulunormi suurendada.
Khipaksus	Soovitav märgkihi paksus: 250 - 350 µm Vastav soovitatav kuivkihi paksus: 150 - 210 µm

Värvitoonid

Valge, kollane ja mitmed eritoonid.

Valge ja kollane vastavad Soome Transpordi Infrastruktuuriamet poolt ette nähtud heleduse ja tooni nõuetele.

Läikeaste (60°)

Matt

Lahusti

TEKNOSOLV 4039

Säilitamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.

KASUTUSJUHEND**Pinna eeltöötlus**

Töödeldav pind peab olema kuiv, ja puhas.

Lahtised osakesed, mis võivad naket nõrgendada, nagu liiv, kruus, sammal ja muu orgaanika, halvasti kinnitunud varasemad pinnakatted, õli ja rasv tuleb alati enne märgistusmaterjali pealekandmist hoolikalt eemaldada.

Pealekandmismeetod

õhuvaba pihustamine, madalsurvepihustamine

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

NB! Veenduge, et segisti mootorid oleksid plahvatuskindlad, kuna värv on väga tuleohtlik.

Peegelduvuse saavutamiseks on soovitatav värskete värvikihtide puistata klaashelmed.

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Lahustamine

Värv sobib kasutamiseks enamikes madalsurvepihustites või õhuvabades pihustites. Väikese tihedusega madalsurvepihustites võib värvi lahjendada 5% TEKNOSOLV 4039-ga. Värvi lahjendamisel tuleb olla eriti ettevaatlik ja väga korralikult segada.

Töövahendite pesu

TEKNOSOLV 4039

TÖÖTERVISHOID**Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.