

TEKNOROAD 250

Краска для маркировки дорог

Краска для маркировки дорог TEKNOROAD 250 является быстровысыхающей, матовой, устойчивой к погоде и свету алкидной краской.



Применяется для маркировки асфальтных и нефтебитумных поверхностей дорог и подобных им транспортных путей, стоянок транспортных средств, аэродромов и прочих поверхностей с дорожным движением.

TEKNOROAD 250 высыхает очень быстро. При температуре выше +20°C транспорту можно разрешать проезд уже через 5 минут после окраски без повреждения маркировки. При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, т.е. краску можно использовать весной или осенью в холодных условиях, например, при температурах +5 - +10°C.

TEKNOROAD 250 соответствует требованиям, предъявляемым к качеству красок для дорожной разметки Агентством транспортной инфраструктуры Финляндии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии
Области применения	Дорожная разметка
Рекомендуемые поверхности	Асфальт
Связующее	Алкидная
Содержание нелетучих веществ	белая: 75 ±2 весовых % желтая: 71 ±2 весовых % черная: 76 ±2 весовых %
Общая масса нелетучих веществ	белая: прим. 1100 г/л желтая: прим. 1000 г/л черная: прим. 1200 г/л
Теоретический расход	Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки составляет 3 - 4 м ² /л. Пористость поверхности и потери при распылении несколько уменьшают расход.

Толщина пленки

Рекомендуемая толщина мокрой пленки:

250 - 350 мкм

Соответствующая рекомендуемая толщина сухой пленки:

150 - 210 мкм

Цвета

Белый, желтый и многие специальные цвета.

Белый и желтый цвета соответствуют требованиям по светлости и цветовым тонам Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии.

Глянец (60°)

Матовая

Разбавитель

TEKNOSOLV 4039

Хранение

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед нанесением материала для маркировки поверхность всегда тщательно очищается от насыпных частиц, например, песка, гравия, мха и другой подобной растительности, неплотно держащихся старых дорожных разметок, масла и жира.

Способ нанесения

Безвоздушное распыление, Пневмораспылитель

Нанесение

Материал тщательно перемешать перед нанесением.

ВНИМ.! Убедитесь, что используются двигатели с Ex-защитным смесителем, поскольку краска легко воспламеняющаяся.

Рекомендуется в пленку краски сыпать отражающий стеклянный бисер до высыхания краски.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +5 °C, относительная влажность воздуха ниже 80 %.

Разбавление

Краска подходит в том же виде для большинства распылителей высокого давления и распылителей низкого давления. Для всех распылителей низкого давления, у которых эффект слабее, краску можно разбавить на 5 % TEKNOSOLV 4039. При разбавлении следует обратить особое внимание на смешивание растворителя и краски.

Очистка

TEKNOSOLV 4039

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности

См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.