

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00

Brandvertragende aflak

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00 is een watergedragen intumescente (opschuimende) aflak voor verweerde houten gevels.



Ondergrond: Massief houten planken van Scandinavisch vurenhout (spar) of gelamineerd gevingerlaste houtconstructies (spar) met een dikte van 19-57 mm indien het in combinatie is genomen met het relevante brandclassificatierapport.

Wordt gebruikt als een industriële brandvertragende aflak als onderdeel van een systeem genaamd Teknos FR Façade met TEKNOSAFE 2407-00 om de "reactie op brand" (EN 13501-1) van voor verweerde houten gevels te verbeteren - zie <https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2408-00/>.

Voordat u het product gebruikt, dient u contact op te nemen met Teknos om de geschiktheid van het product voor het object in kwestie te controleren.

De brandvertragende eigenschappen zijn geclassificeerd als B-s1, d0 / B-s2, d0 volgens EN 13501-1 (SBI-test) als onderdeel van het Teknos FR Façade systeem. Duurzaamheidsklassen van de brandprestaties van brandvertragende houten-gevel-producten in eindgebruikstoepassingen volgens EN16755 DRF klasse EXT. Teknos FR Façade opaque is geclassificeerd volgens SP Fire 105 en brandwerendheid K₁10 en K₂10.



TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied	Gevelbekledingdelen (rabat)
Aanbevolen ondergrond	Naaldhout, Gelamineerd gevingerlaste houtconstructies
Vaste stoffen	Ca. 37 % (volume) Ca. 45 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 1 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Theoretisch rendement	De classificatie werd verkregen met ≥ 350 g/m ² TEKNOSAFE 2407-00 met of zonder ≤ 150 g/m ² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00.
Kleuren	Base 1 en base 3 (dekkende kleuren). Alle kleurrecepten zijn ontwikkeld door de Teknos Kleur service.
Kleursysteem	Teknocolor
Glans (60°)	Mat

Verdunner	Water.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,1-1,2 g/ml
Opslag	De beste bewaartemperatuur ligt tussen +10 °C en +25 °C. Vorstvrij.
Verpakkingen	Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Het hout moet vrij zijn van stof en vervuiling. Het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 18 %.		
Applicatiemethode	Airless spuiten, Luchtondersteund spuiten Industrieel verwerken.		
Verwerking	Spruitmond	Druk	Luchtondersteuning
	Airless (plat) 0,28 mm	120-150 bar	
	Luchtondersteund spuiten (plat) 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Verwerkingsvoorwaarden De temperatuur van de lucht, het oppervlak en de verf moet hoger zijn dan +10 °C en de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80 % de applicatie en het drogen. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de temperatuur van de lucht tussen +23 °C en +38 °C ligt, de relatieve luchtvochtigheid 50-70 % bedraagt en de ventilatie goed is.

Voor gebruik het product goed oproeren, bij voorkeur mechanisch oproeren.

Voor alle gecoate massieve houten- of panelen op houtbasis wordt een niet-markerende beschermlaag van minimaal 1,5 mm dikte (bijv. polyethyleenfolie) aanbevolen voor gebruik tussen gecoate oppervlakken.

Droogtijden	+23 °C/50 % RV
- handelbaar	2-3 uur
- doordroging	Min. 4 uur
	Verhoging van de laagdikte en een verhoging van de relatieve luchtvochtigheid in de droogomgeving vertragen gewoonlijk het droogproces.
	Bij gebruik van een versnelde droogmethode dient men de fabrikant om advies te vragen.

Reiniging Water.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.