

TEKNOSEAL 4002-00

Gruntas purškimui

TEKNOSEAL 4002-00 pramoninis gruntas vandens pagrindu MDF/HDF plokštėms išorės darbams langams ir durims.

TEKNOSEAL 4002-00 slopina vandens/drėgmės patekimą ir suteikia matmenų stabilumą.



TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo sritys	Lauko durys, Langai
Rekomenduojamas paviršius	HDF, MDF
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	Apie 29 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
Teorinė išeiga	5-6 m ² /l-5-6 m ² /l
Spalvų gama	Bespalvis.
Sandėliavimas	Laikymo temperatūra +5°C - +30°C. Tinkamumo naudoti laikas neatidarytose talpose: Žr. etiketėje nurodytą datą „Geriausia sunaudoti iki“. Po naudojimo sandariai uždarykite talpas.
Pakuotės dydis	Yra įvairių standartinių pakuočių dydžių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Medžiaga turi būti švari ir nuo jos turi būti pašalintos medienos dulkės ir teršalai. Prieš naudojant, visas detales reikia sutepti Teknos gruntu, o siekiant užtikrinti optimalų poveikį visus išgręžtus griovelius ir nupjautus kraštus iš anksto apdoroti teptuku su TEKNOSEAL 4002, prieš purškiant.		
Dengimo būdas	Beoris purškimas, Beoris maišant su oru mišiniu		
Dengimas	Purkštukas	Slėgis	Oro tiekimas
	Beoris purškimas, plokščias 0,28 mm	100-110 bar	
	Beoris maišant su oru mišini, plokščias 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar
Dengimo sąlygos	Prieš naudodami gerai išmaišykite. Optimali produktų ir aplinkos temperatūra: +18°C - +22°C. Optimalus santykinis oro drėgnis: Apytikriai 50%. Šlapios plėvelės storis 175-200 µm.		
Skiedimas	Produktas pristatomas parengtas naudoti.		

Džiūvimo trukmė

+23 °C / 50% RH

- nelimpa liečiant

1-2 val.

- tinka šlifuoti ir perdažyti

2-3 val.*

*Kadangi plėvelės storis yra labai svarbus gamino efektyvumui, negalima per daug nušlifuoti paviršiaus. Smėliuoti galima minimaliai, ir smėliuojant svarbiausia – nepradurti plėvelės.

Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant specialias priverstinio džiovinimo sistemas. Džiūvimo laikas yra nurodytas apytikriai ir gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės, temperatūros, drėgmės, vėdinimo ir plėvelės storio.

Dažymo sistema

Apdorotos dalys visada turi būti apsaugotos paviršiaus dangos apdorojimo medžiaga, tik po to jas galima veikti oro sąlygomis.

Valymas

Vanduo.

SVEIKATA IR SAUGA**Saugos ir atsargumo priemonės**

Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.