

# TEKNOSEAL 4008-00

## Bescherming V-verbinding

TEKNOSEAL 4008-00 is een watergedragen product voor de bescherming van V-verbindingen en hoekverbindingen in nieuw hout voor buitengebruik voor bijv. vensters en deuren.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|   |  |
|---|--|
| <b>Toepassingsgebied</b>                  | Buitendeuren, Kozijnen   |
| <b>Aanbevolen ondergrond</b>              | Hardhout, loofhout, Naaldhout  |
| <b>Vluchtige organische stoffen (VOS)</b> | Ca. 21 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen. |
| <b>Kleuren</b>                            | Colourless.  |
| <b>Opslag</b>                             | Het product moet opgeslagen worden bij temperaturen boven 10 °C.<br>Houdbaarheid in ongeopende verpakking: Zie "Ten minste houdbaar tot datum" op het etiket. Houd de verpakkingen na gebruik goed gesloten.   |
| <b>Verpakkingen</b>                       | 250 ml flesje  |

## GEBRUIKSAANWIJZING

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Oppervlaktevoorbereiding</b> | Het hout moet vrij zijn van stof en vervuiling. Het vochtgehalte van het hout moet ca. 13 % zijn en mag niet hoger zijn dan 15 %. Voorbehandeling is vereist voor houten ondergronden die niet voldoen aan de duurzaamheidsklasse 3 , EN 350: 2016.<br>Teknos heeft een assortiment houtconserveermiddelen die voldoen aan de eisen van EN 599-1, neem contact op met Teknos voor meer informatie. |
| <b>Verwerking</b>               | Wordt aangebracht met een gewone plastic spuitfles. Glad afwerken met een plamuurmes o.i.d. Eventueel overtollig product wordt verwijderd.   |
| <b>Verwerkingsvoorwaarden</b>   | Optimale temperatuur voor product en omgeving: +18°C - +22 °C.<br>Optimale relatieve luchtvochtigheid: ca. 50 %.<br>Niet gebruiken bij temperaturen onder 10 °C.   |
| <b>Verdunnen</b>                | Het product wordt gebruiksklaar geleverd.  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Droogtijden</b>        | +23 °C/50 % RV  |
| <b>- overschilderbaar</b> | ca. ½ uur<br>De droogtijden zijn een benadering en kunnen variëren afhankelijk van de houtkwaliteit, temperaturen, luchtvochtigheid, ventilatie en laagdikte. |
| <b>Systeembehandeling</b> | Met een grondlaag behandelde delen moeten altijd beschermd worden met een aflak, voordat zij aan weersinvloeden blootgesteld worden.                          |
| <b>Reiniging</b>          | Water.  |

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

**Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen** Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.