

TEKNOSHIELD 4005-00

Vandbaseret produkt til beklædningsbrædder, vinduer og døre.



TEKNOSHIELD 4005-00 er et vandfortyndbart, transparent produkt beregnet til beklædningsbrædder, vinduer og døre.

Et naturligt ældet udseende kan opnås i et udvalg af farver.

TEKNOSHIELD 4005-00 fremhæver træets naturlige fremtoning uden at ændre på overfalde- og årestrukturen.

TEKNOSHIELD 4005-00 forbedrer holdbarheden og beskytter overfladen imens den naturlige forvitring af træet er synlig.

Produktet påvirker ikke løvtræets naturlige egenskaber, hvor misfarvning fra vandopløselige farvestoffer kan forekomme.

Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Døre, Vinduer, Beklædningsbrædder
Anbefalet substrat	Nåletræ, Hårdttræ
Tørstof	Ca. 10 volumen-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 16 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Teoretisk rækkeevne	15-25 m ² /l Forbruget kan variere, afhængigt af træets kvalitet og påføringsmetode.
Farver	Transparent
Tonesystem	Teknolor;Teknoshade
Fortynder	Produktet leveres klar til anvendelse.
Opbevaring	Opbevaringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse. Må ikke få frost.
Emballagestørrelse	Fås i en række standard emballage størrelser.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen, som skal behandles, skal være tør, ren og fri for støv. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %. Træ substrater, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016 skal forbehandles. Teknos har en række af træbeskyttelsesmidler, som opfylder kravene i EN 599. Kontakt venligst Teknos for yderligere vejledning.
Påføringsmetode	Børstmaskine, Dypning, Flutning, Pensel
Påføringsforhold	Omrøres grundigt inden anvendelse. Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %. Lagtykkelse: 40-70 g/m ² -> 40-70 µm våd.
Tørretid	+20 °C / 50 % RH
- håndteringstør	1-2 time
- slibe- og genbehandlingstør	2-3 timer
	Tørretiden kan reduceres ved hjælp af særlige tørresystemer til at forcere tørring. De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængigt af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed og ventilation.
Rengøring	Vand.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger	Se sikkerhedsdatablad.
---	------------------------

ØVRIGE OPLYSNINGER

Vedligeholdelsesinstruktioner	Overflader, som konstant er udsat for vejrliget og/eller færdsel, skal genbehandles minimum 1 gang årligt.
--------------------------------------	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.