

TEKNOSHIELD 4015-00

Veepõhine puiduõli

TEKNOSHIELD 4015-00 on veepõhine läbipaistev puiduõli, millega töödeldakse hõoveldatud fassaadi kattelaudu ja terrassilaudu. Võib kasutada okaspuidul. Samuti sobib surveküllastatud puidule.



Toode imendub puitu ja ei täta tavaliselt nähtavat kilet.

Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	puitfassaad, terrassilaud
Pinnasoovitus	hõovelpuit, okaspuit
Kuivainesisaldus	ca 10 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 13 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	7-10 m ² /l Võib erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist ja pealekandmismeetodist.
Värvitoonid	TM 9712, TM 9659/15
Lahusti	Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Säilitamine	Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne“ kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Saadaval standardpakendites.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas ja tolmuva. Puidu niiskus alla 20 %.
Pealekandmismeetod	õhupihustamine, kastmine, pintsel, harjamasin
Värvimistingimused	Segada hoolikalt. Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%. Kihi paksus: 100 g/m ² -> 100 µm märjalt.

Kuivamisajad	+20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv	1-2 tundi
- kuiv lihvimiseks / korduvaks pealekandmiseks	2-3 tundi

Kuivamisajaga saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest ja ventilatsioonist.

Töövahendite pesu	Vesi.
--------------------------	-------

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud	Vt. ohutuskaarti.
-------------------------------------	-------------------

LISATEAVE

Hooldusjuhised	Pidevalt ilmastiku- ja/või käimiskoormuses olevaid pindu tuleb töödelda minimaalselt üks kord aastas.
-----------------------	---

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.