

TEKNOSHIELD 4015-00

Vesiohenteinen puuöljy

TEKNOSHIELD 4015-00, vesiohenteinen, kuultava puuöljy esim. höylätyille ja hienosahatuille ulkoverhous- ja terassilautoille. Soveltuu havupuupinnoille. Voidaan käyttää myös painekyllästetylle puulle.

Tuote imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Ulkoverhoukset, Terassilaudat
Alustasuositus	Höyläpuu, Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 10 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 13 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	7-10 m ² /l Saattaa vaihdella puun laadun ja levitysmenetelmän mukaan.
Värisävyt	TM 9712, TM 9659/15
Ohenne	Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Ei saa jäättyä.
Pakkauskoot	Saatavana vakiopakkauskooina.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitely	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.
Levitysmenetelmä	Hajotusilmaruiskutus, Kastaminen, Sivellin, Harjakone
Käsittelyolosuhteet	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %. Kalvonpaksuus: 100 g/m ² -> 100 µm märkänä.

Kuivumisaika	+20 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva	1 - 2 h
- hiottavissa ja uudelleen käsiteltävissä	2 - 3 h

Kuivumisaikaa voidaan lyhentää käyttämällä erityisiä kuivausmenetelmiä kuivumisen jouduttamiseksi. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden ja ilmanvaihdon mukaan.

Välineiden pesu	Vesi.
------------------------	-------

TURVALLISUUS

Varotoimet	Katso käyttöturvallisuustiedote.
-------------------	----------------------------------

LISÄTIETOJA

Pinnan hoito	Jatkuvaan säärasitukseen altistuville pinnoille uusintakäsittely on tarpeellinen vähintään kerran vuodessa.
---------------------	---

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.