

# TEKNOSHIELD 4015-00

## Water-borne wood oil

TEKNOSHIELD 4015-00, brezbarvno olje za les na vodni osnovi, npr. za skobljane in fino žagane lesene obloge in krovne plošče. Uporablja se lahko na mehkem lesu. Uporablja se lahko tudi na impregniranemu lesu.d.



Produkt se vpije v les in običajno ne tvori vidnega filma.

Pred uporabo tega izdelka vprašajte proizvajalca, ali je izdelek primeren za izbrani predmet.



## TEHNIČNI PODATKI

<b>Področje uporabe</b>	fasade, obloge
<b>Priporočena podlaga</b>	oblikovan les, mehki les
<b>Suha snov</b>	cca. 10 prostorninsko-%
<b>Hlapne organske spojine (HOS)</b>	cca. 13 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Navedena HOS vrednost je povprečna vrednost za tovarniško proizvedene produkte, zato se med posameznimi produkti iz tega tehničnega lista lahko razlikuje.
<b>Teoretična poraba</b>	7-10 m <sup>2</sup> /l Je odvisna od kakovosti lesa in vrste nanosa.
<b>Barva</b>	TM 9712, TM 9659/15
<b>Razredčilo</b>	Produkt je pripravljen za uporabo.
<b>Shranjevanje</b>	Temperature za skladiščenje +5 °C - +30 °C. Rok uporabe pri neodprti embalaži: Glejte »Uporabno do« na etiketi. Po uporabi tesno zaprite embalažo. Ne sme zmrzniti.
<b>Velikost embalaže</b>	Na voljo v standardnih pakiranjih.

## NAVODILA ZA UPORABO

<b>Priprava površine</b>	Obdelovana površina mora biti suha, čista in brez prahu. Vlažnost lesa mora biti nižja od 20 %.
<b>Metode nanašanja</b>	Konvencionalno brizganje, potapljanje, čopič, krtačni stroj
<b>Pogoji za delo</b>	Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. Optimalna temperatura za nanašanje materiala: +18 °C - +22 °C. Optimalna vlažnost zraka: cca. 50 %. Debelina filma: 100 g/m <sup>2</sup> -> 100 µm mokrega.

<b>Čas sušenja</b>	+20 °C / 50 % RH
<b>- suh na dotik</b>	1-2 ura
<b>- primeren za brušenje in ponovno barvanje</b>	2-3 ura
	Čas sušenja je mogoče zmanjšati z uporabo posebnih sistemov za sušenje. Čas sušenja je okviren in se lahko razlikuje glede na kakovost lesa, temperaturo, vlažnost in zračenje.
<b>Čiščenje</b>	Voda.

## ZDRAVJE IN ZAŠČITA

**Varnostni in previdnostni ukrepi** Glej varnostni list.

## DODATNE INFORMACIJE

**Nega** Površine, ki so stalno izpostavljene vremenskim vplivom in/ali prometu, je treba ponovno obdelati najmanj enkrat na leto.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. Ta proizvod je namenjen samo za profesionalno uporabo. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.