

TEKNOSPRO BINDER PLUS
Pojivo pro vázání prachu**TYP BARVY**

TEKNOSPRO BINDER PLUS je vodou ředitelné, bezbarvé, mikroakrylátové pojivo pro vázání prachu na podlahy, stěny a stropy ve vytápěných i nevytápěných místnostech a na vnější betonové povrchy na místech chráněných před povětrnostními vlivy, jako jsou např. parkoviště.

Výrobek patří do emisní třídy stavebních materiálů M1

POUŽITÍ

TEKNOSPRO BINDER PLUS je vhodný k vázání prachu na podkladech jako je neošetřený beton, cihly, stavební bloky a desky, omítnuté a tmelené povrchy atd.

Bezbarvý TEKNOSPRO BINDER PLUS nebarví ani neztmavuje ošetřené minerální Povrchy.

V případě potřeby lze ošetřený povrch přetřít vodou ředitelnými interiérovými barvami Teknos.

TECHNICKÉ ÚDAJE**Pevné látky**

Přibližně 10 % objemových.

Těkavé organické látky (VOC)

EU VOC limit (kat A/f): 30 g/l. VOC výrobku: max 30 g/l.

Praktická vydatnost

Jednorázová aplikace na hladký povrch: cca 8 – 12 m²/l

Hustota

Přibližně 1,0 g/ml.

**Doba schnutí při teplotě +23 °C / 50% - bezprašný
Další zpracování**

po ½ h
po 1 - 2 hodinách.

Ředidlo, čištění

Voda. Zařízení ihned po použití umyjte čisticím prostředkem a teplou vodou.

Odstíny

Průhledné.

Balení

5 l, 9 l, 18 l

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ Viz bezpečnostní list.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu a aplikace

Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý, např. betonová podlaha musí být po broušení vyluxována.

TEKNOSPRO BINDER PLUS je připraven k použití.

Nanáší se štětcem, válečkem nebo airless zařízením jednou nebo dvakrát v závislosti na pórovitosti podkladu.

Vhodná velikost airless trysky je 0,011 - 0,015".

Podmínky při aplikaci

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během aplikace a schnutí musí být teplota okolního vzduchu, povrchu a výrobku vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Schnutí je rychlejší při nízké vlhkosti vzduchu a/nebo při teplotě nad +21 °C. Ventilace po ošetření urychluje proces schnutí.

Skladování

Musí být skladován v chladu v těsně uzavřených nádobách.

NESMÍ ZMRZNOUT.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.
