

TEKNOSPRO ONE

Täismatt seinavärv, mis püsib kaunilt matina

Akrülaatdispersioonvärv kuivadesse siseruumidesse. Täismatt. Vähene küljepeegeldus.



TEKNOSPRO ONE on ideaalne valik siseruumidesse, kus soovitakse täismatti pinda, mis säilitab kaunilt mati välimuse ka aja jooksul. Sügav, valgust mittepeegeldav viimistlus aitab luua rahuliku ja visuaalselt tasakaalustatud ruumi ning tagab ühtlase välimuse ka nõudlikes kasutustingimustes.

Hea poleerumiskindlus aitab vältida puhastamisest, puudutamisest ja igapäevasest kulumisest tekkivaid läikivaid kohti. Plekke saab tõhusalt eemaldada värvikihti kahjustamata, aidates pindadel säilitada oma esialgset välimust kauem. Suurepärase puhastatavuse, vastupidavuse ja kvaliteetse täismati viimistluse kombinatsioon tagab TEKNOSPRO ONE'i usaldusväärse toimivuse igapäevastes kasutustingimustes ning muudab selle sobivaks elu-, äri- ja üldkasutatavatesse ruumides.

TEKNOSPRO ONE sobib kasutamiseks Põhjamaade Luigemärgisega (Nordic Swan Ecolabel) ehitusprojektides. Toote kasutamine võib anda positiivse panuse LEED- ja BREEAM-sertifitseerimissüsteemide punktiarvestusse.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	M1 klassifikatsioon, Soome Võtmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	lagi, sisesein
Pinnasoovitus	ehitusplaat, betoon, pahtel, kipsplaat
Kuivainesisaldus	ca 43 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/g): 30 g/l. Toote LOÜ-sisaldus: maksimaalselt 1 g/l. Toote LOÜ-sisaldus vastab direktiivi 2004/42/EÜ nõuetele. Esitatud väärtused on arvutatud tooraine tarnijate esitatud andmete põhjal.
Teoreetiline kulu	8 m²/l.
Kattevõime	Praktiline kulu sõltub pinna kvaliteedist ja valitud töömeetodist.
Värvitoonid	Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Täismatt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,3 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILOLA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.
Kruntimine	Värvimata betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad krunditakse TEKNOSPRO POHJA Primeriga. Teraspinnad krunditakse korrosioonivastase värviga FERREX AQUA.
Pealekandmismeetod	pintsel, pihustamine, rull Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,017 - 0,021".
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti.
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.
Lahustamine	Vajadusel vedelda veega.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- tolmu kuiv	1 h
- pealevärvitav	2 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Pesu- ja kulumiskindlus	Kulumiskindlus on hea. Värvitud pinda võib pesta. Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

LISATEAVE

Hooldusjuhised

Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult.

Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka aluselist pesuvahendit (pH 8-10). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Välti karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Tumedale värvipinnale tekkinud heledad jäljed saab värvipinda kahjustamata õrnalt eemaldada ebemevaba lapiga.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.