

TEKNOSPRO ONE

Helmatt veggmalings som beholder sitt vakre helmatte utseende

Akryldispersjonsmaling for tørre innendørs rom. Glansgrad: helmatt. Lav sideglans.



TEKNOSPRO ONE er det ideelle valget for interiører der det stilles krav til et helmatt utseende som holder seg vakkert helmatt over tid. Den dype, ikke-reflekterende finishen bidrar til å skape rolige og visuelt harmoniske rom, samtidig som den opprettholder et jevnt uttrykk også i krevende miljøer.

God motstand mot poleringseffekt bidrar til å forhindre blanke felter som oppstår ved rengjøring, berøring og daglig slitasje. Flekker kan fjernes effektivt uten å skade malingsfilmen, noe som bidrar til at overflatene beholder sitt opprinnelige utseende lenger. Med en kombinasjon av svært god vaskbarhet, slitestyrke og en eksklusiv helmatt finish gir TEKNOSPRO ONE pålitelig ytelse under reelle bruksforhold, og egner seg derfor godt til boliger, næringsbygg og offentlige miljøer.

TEKNOSPRO ONE kan brukes i byggeprosjekter som er miljømerket med Svanen. Produktet bidrar også positivt til poengoppnåelse i sertifiseringsordningene LEED og BREEAM.



TEKNISKE DATA

Sertifikater, godkjenninger og klassifisering	M1 klassifisering, «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.
Typiske bruksformål	Tak, Innvendige vegger
Anbefalt substrat	Konstruksjonsplater, Betong, Filler, Gipsplater
Tørrestoff	Ca. 43 % etter volum
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	EU VOC grenseverdi (kat A/g): 30 g/l. Produktets VOC-innhold: maks. 1 g/l. Den oppgitte VOC-verdien er i samsvar med malingsdirektivet - 2004/42/EF. Verdiene er beregnet på grunnlag av informasjon fra råvareleverandørene.
Teoretisk dekkevne	8 m ² /l.
Praktisk dekkevne	Det praktiske forbruket avhenger av overflatetypen og valgt påføringsmetode.
Farger	Base 1 (hvit) og 3 kan tones til alle nyanser i interiørfargekartet.
Blandingssystem	Teknomix
Glans (60°)	Helmatt
Tynner	Vann.
Densitet	Ca. 1,3 g/ml
Oppbevaring	Må ikke fryse.
Emballasje	Base 1 og 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Tilgjengelighet varierer fra land til land.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Rengjør nye flater fra støv og skitt. Vask tidligere malte overflater med RENSA SUPER malingsrens. Matt ned harde eller blanke overflater ved å slipe og fjern deretter støvet. Fjern eventuell gammel maling fra overflater som er malt med lim- eller kalkmaling. For å jevne ut uregelmessigheter i overflaten, velg en passende sparkel fra SILORA-serien. Den tørkede sparkel slipes ned og støvet fjernes.
Grunning	Umalte overflater av betong, puss, sparkel, murstein og bygningsplater grunnes med TEKNOSPRO Primer. Ståloverflater grunnes med FERREX AQUA rustbeskyttende maling.
Påføringsmetode	Pensel, Sprøyting, Rulle Velegnet Airless dysestørrelse 0,017 - 0,021".
Påføring	Omrøres grundig før bruk. Påføres 1-2 ganger.
Påføringsforhold	Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Ventilasjon under påføring og produktets tørketid påvirker tørkingen.
Tynning	Tynnes med vann ved behov.
Tørketider	+23 °C / 50 % RH
- støvtørr	1 h
- overmalingsbar	2 h
Vaskbarhet og slitestyrke	Tørkeprosessen vil forlenges i kalde og / eller fuktige omgivelser. Slitestyrken på den malte overflaten er god. Den malte overflaten kan vaskes.
Rengjøring	Våt-skrubb motstand, klasse 1 i henhold til EN 13300 (ISO 11998). Varmt vann og RENSA BRUSH penselvask. Vask utstyret umiddelbart etter bruk.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler	Se sikkerhetsdatablad.
--	------------------------

YTTERLIGERE INFORMASJON

Vedlikeholdsinstruksjoner

Den endelige herdingen av filmen tar ca. 4 uker under normale omstendigheter, og etter dette oppnås den endelige holdbarheten og hardheten. Før dette må overflaten behandles med forsiktighet.

Overflaten kan rengjøres ved å tørke av med et nøytralt (pH 6 - 8) vaskemiddel. For veldig skitne overflater kan det også brukes alkaliserende (pH 8 - 10) vaskemidler. Vaskemiddel og skitt fjernes ved å tørke og / eller skylle overflaten med rent vann. Bruk en rengjøringsklut, myk svamp eller lignende til rengjøring. Unngå grov børsting eller kraftig slitasje. Følg fortynning og andre instruksjoner fra vaskemiddelprodusenten når du bruker vaskemidler.

Lyse merker på mørke malte overflater kan forsiktig fjernes med en lofri klut uten at finishen skades.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.