

TEKNOSPRO ONE

Farba do ścian o pełnym matowym wykończeniu, której powierzchnia zachowuje piękny głęboko matowy wygląd



Farba akrylowa na bazie dyspersji do suchych pomieszczeń wewnętrznych.

Wykończenie: pełny mat. Niski połysk boczny.

TEKNOSPRO ONE to idealny wybór do wnętrz, w których wymagana jest powierzchnia o pełnym matowym wykończeniu, zachowująca piękny głęboko matowy wygląd przez długi czas. Głębokie, nieodbijające światła wykończenie pomaga tworzyć spokojne, wizualnie zrównoważone przestrzenie, zachowując jednolity wygląd nawet w wymagających warunkach użytkowania.

Dobra odporność na zmywanie pomaga zapobiegać powstawaniu błyszczących plam powstających w wyniku czyszczenia, dotykania i codziennego użytkowania. Plamy można skutecznie usuwać bez uszkodzania powłoki malarskiej, co pomaga powierzchniom dłużej zachować ich pierwotny wygląd. Połączenie doskonałej łatwości czyszczenia, trwałości i wysokiej jakości głęboko matowego wykończenia zapewnia niezawodne działanie TEKNOSPRO ONE w codziennych warunkach użytkowania i sprawia, że nadaje się on do pomieszczeń mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej.

TEKNOSPRO ONE nadaje się do stosowania w projektach budowlanych oznaczonych nordyckim znakiem ekologicznym Nordic Swan Ecolabel. Zastosowanie tego produktu może pozytywnie wpłynąć na punktację w systemach certyfikacji LEED i BREEAM.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Klasyfikacja M1, Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.
Zastosowanie	Sufity, Ściany wewnętrzne
Zalecane podłoże	Płyta budowlana, Beton, Szpachlówka, Płyty gipsowe
Zawartość części stałych	Okolo 43 % objętościowych
Lotne związki organiczne (LZO)	LZO wartości graniczne (kat A/g): 30 g/l. Zawartość LZO w produkcie: max. 1 g/l. Zawartość LZO w produkcie jest zgodna z wymogami dyrektywy 2004/42/WE. Podane wartości zostały obliczone na podstawie danych dostarczonych przez dostawców surowców.
Wydajność teoretyczna	8 m ² /l.
Zużycie praktyczne	Zużycie praktyczne zależy od rodzaju powierzchni i wybranej metody aplikacji.
Kolory	Baza 1 (biały) i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych.
System barwienia	Teknomix
Połysk (60°)	Pełny mat

Rozcieńczalnik	Woda.
Gęstość	Około 1,3 g/ml
Przechowywanie	Nie może zamarzać.
Wielkości opakowań	Baza 1, baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Dostępność zależy od kraju.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Upřednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Usunąć całkowicie stare powłoki malarskie jeśli były malowane farbą kredową lub klejową. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SIŁORA. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.
Gruntowanie	Niemalowane powierzchnie betonowe, tynkowe, szpachlowane, ceglane i z płyt budowlanych należy zagruntować podkładem TEKNOSPRO POHJA. Powierzchnie stalowe należy zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA.
Metoda nanoszenia	Pędzel, Natrysk, Wałek Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,017 - 0,021".
Nanoszenie	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać w 1 lub 2 warstwach.
Warunki podczas malowania	Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.
Rozcieńczanie	W razie konieczności rozcieńczyć wodą.
Czasy schnięcia	+23 °C / 50% RH
- pyłosuchość	1 h
- kolejna warstwa	2 h
	Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia.
Odporność na zmywanie i zużycie	Dobra odporność powłoki na ścieranie. Powłoka nadaje się do zmywania. Szorowanie na mokro, odporność klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998). Po okresie schnięcia 28 dni w temperaturze (23±2) °C i wilgotności (50±5)%
Czyszczenie	Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcja renowacji

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach odbywa się po upływie 4 tygodni i powłoka osiąga wówczas ostateczną trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu z powłoką należy postępować ostrożnie.

Powierzchnia może być czyszczona poprzez przetarcie neutralnym (pH 6-8) detergentem. Do powierzchni mocno zabrudzonych może być użyty alkaliczny (pH 8 - 10) detergent. Detergent i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez wycieranie i/lub przemywanie wodą. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. Przed użyciem detergentu zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta.

Jasne ślady powstałe na ciemnej powierzchni farby można delikatnie usunąć za pomocą szmatki bezpyłowej, nie uszkadzając przy tym powłoki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.