

TEKNOSPRO ONE

Helmatt väggfärg som förblir vackert matt

Akrylatdispersionsfärg för torra utrymmen inomhus. Glans: helmatt. Låg sidoglans.



TEKNOSPRO ONE är det idealiska valet för interiörer där man vill ha ett helmatt utseende som förblir vackert matt över tid. Den djupa, ljusabsorberande finishen bidrar till att skapa lugna och visuellt balanserade miljöer samtidigt som ytan behåller ett jämnt utseende även i krävande miljöer.

Den goda motståndskraften mot polering bidrar till att förebygga blankfläckar från rengöring, beröring och normalt slitage. Fläckar kan avlägsnas effektivt utan att skada färgfilmen, vilket hjälper ytorna att behålla sitt ursprungliga utseende under längre tid.

Färgproduktgrupp 314 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

TEKNOSPRO ONE lämpar sig för användning i Svanenmärkta byggprojekt.

Produkten kan bidra positivt till poängsättningen inom miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	M1-klassificering, Nyckelflaggan (Finland)
Typiska användningsområden	Innertak, Innervägg
Rekommenderade underlag	Byggskiva, Betong, Spackel, Gipsskiva
Torrhalt	Ca 43 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/g): 30 g/l. VOC-innehåll i produkten: max. 1 g/l. Angivet VOC-värde är i enlighet med direktiv 2004/42/EG. Värdet är beräknat och baseras på uppgifter från råvaruleverantörerna
Teoretisk dryghet	8 m ² /l.
Praktisk dryghet	Praktisk färgåtgång är beroende av kvaliteten på objektets yta och av appliceringsmetoden.
Kulörer	Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartans kulörer.
Nyanseringssystem	Teknomix
Glans (60°)	Helmatt
Förtunning	Vatten.
Densitet	Ca 1,3 g/ml

Lagring	Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	Basfärger 1 och 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.
Grundmåling	Omålade ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor grundmålas med TEKNOSPRO GRUND grundfärg. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.
Appliceringsmetod	Pensel, Spruta, Rulle Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021".
Applicering	Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt.
Appliceringsförhållanden	Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.
Förtunning	Förtunnas vid behov med vatten.
Torktid	+23 °C / 50% RH
- dammtorr	1 h
- övermålningsbar	2 h
Tvätt- och nötningsbeständighet	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt. Färgytan har god hållbarhet mot nötning. Färgytan kan tvättas.
Rengöring	Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998). Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder	Se säkerhetsdatabladet.
---	-------------------------

YTTERLIGARE INFORMATION

Underhållsinstruktioner

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste ytan behandlas varligt.

Ytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbing måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Ljusa märken på mörka målade ytor kan försiktigt avlägsnas med en luddfri trasa utan att färgytan skadas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.