

# TEKNOTYRE AQUA 300-00

## Dispersjonsmaling

TEKNOTYRE AQUA 300-00 er en vannbasert, lufttørkende dispersjonsbasert maling for dekk.

Brukes til å gi nytt uttrykk på gamle eller regummierte gummidekk.

Skjuler farge og glansforskjell på dekk effektivt og gir en jevn overflatefinish. TEKNOTYRE AQUA 300-00 er en standardvariant som brukes på dekk som skal males etter vulkanisering.



## TEKNISKE DATA

<b>Tørrstoff</b>	12 ±2 volum-%
<b>Egenvekt</b>	Ca. 180 g/l
<b>Flyktige organiske forbindelser (VOC)</b>	Ca. 6 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Se sikkerhetsdatablad. Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
<b>Praktisk dekkevne</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Farger</b>	Svart.
<b>Glans (60°)</b>	Matt
<b>Tynner</b>	Vann.
<b>Oppbevaring</b>	Må ikke fryse. Egnet lagringstemperatur er +5 - +25 °C.

## BRUKSANVISNING

<b>Forbehandling</b>	Overflaten må være ren for olje, fett og andre forurensinger.
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, Sponge, Sprøyting
<b>Påføringsforhold</b>	Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +15 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 60 %.
<b>Tørketider</b>	+23 °C / 50% RH (tørrfilm 10 µm)
<b>- klebefri</b>	ca. 45 min. Merk: Tykkere lag og/eller lave temperaturer vil forlenge tørketiden.
<b>Rengjøring</b>	Vann.

## SIKKERHETSDATA

<b>Sikkerhets og forsiktighetsregler</b>	Se sikkerhetsdatablad.
--	------------------------

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.