

TIMANTTI CLEAN

Poolmatt eriakrülaatvärv

Poolmatt vesialuseline akrülaatdispersioonvärv, mis sisaldab BioCote® hõbefosfaatklaasil põhinevat tehnoloogiat värvipinna kaitsmiseks mikroobide paljunemise ja lisandumise eest värvitud alale.



Soovitatakse kasutada siseruumides, kus seina- ja laepindadelt oodatakse suurt pesukindlust ja vastupidavust mehaanilisele koormusele. Põhilised kasutuskohad, kus värvipinna antimikroobsust vajatakse, on haiglad, tervisekeskused ja muud raviasutused, hooldekodud, lasteaiad, koolid jm. avalikud asutused ning toiduainetetööstus.

TIMANTTI CLEANiga võib värvida krunditud või värvitud betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindu vastavalt värvimisjuhendeile. Lisaks sobib TIMANTTI CLEAN vanade alküüd- ja dispersioonvärvide hooldusvärvimiseks.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Allergiamärgis (Soome), ISO 22196, M1 klassifikatsioon, Soome Võtmelipp
Toimeaine	TIMANTTI CLEAN on täiustatud BioCote® antimikroobse tehnoloogiaga. Testi tulemustes ilmnes Escherichia Coli- ja metitsilliiniresistentse Staphylococcus Aureus (MRSA) bakterite vähenemine minimaalselt 95% ja maksimaalselt 99.9% (ISO 22196:2011). Test sooritati sõltumatus laboratooriumis.
Tavaline kasutusvaldkond	sisesein, vannituba, köök
Pinnasoovitus	eelkrunditud plaadid, ehitusplaat, betoon, pahtel, kipsplaat, akrülaatvärv
Kuivainesisaldus	ca 37 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Kattevõime	6 - 8 m ² /l.
Värvitoonid	Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Poolmatt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,3 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Ebatahasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit TEKNOSPRO-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.
Kruntimine	Niisketes ja märgades ruumides betoon-, krohv-, pahtel-, tellis-, ja ehitusplaatpinnad krunditakse TIMANTTI W niiskustõkkega. Kuivades ruumides eelpool mainitud pinnad krunditakse TIMANTTI 3 kruntvärviga.
Pealekandmismeetod	pintsel, rull, pihustamine Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,017 - 0,021".
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti.
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.
Lahustamine	Vajadusel vedelda veega.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- tolmukuiv	1 h
- pealevärvitav	3 h
Pesu- ja kulumiskindlus	Kulumiskindlus on väga hea. Värvitud pinda võib regulaarselt pesta. Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskarti.

LISATEAVE

Hooldusjuhised Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult.

Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka aluselist pesuvahendit (pH 8-10). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Välti karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahendusnorme ja teisi juhiseid.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.