

TIMANTTI CLEAN

Półmatowa specjalna farba akrylowa

Półmatowa, wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa, oparta na antybakteryjnej technologii jonów srebra (silver phosphate glass antimicrobial technology) BioCote®. Służy do ochrony powierzchni powłoki przed kolonizacją i rozwojem mikroorganizmów oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi ich działaniem po nałożeniu na docelowe podłoże.



Do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach, gdzie powierzchnie ścian i sufitów muszą być łatwe do czyszczenia i odporne na ścieranie. Zalecane obiekty, tam gdzie specjalne właściwości farby poprawiają funkcjonalność przestrzeni, takie jak: szpitale, ośrodki zdrowia i inne obiekty użyteczności publicznej apteki, domy, przedszkola, szkoły, a także pomieszczenia dla przemysłu spożywczego.

TIMANTTI CLEAN może być stosowana na zagruntowane powierzchnie betonu, gipsu, szpachli, cegły i płyt budowlanych zgodnie z instrukcją. TIMANTTI CLEAN nadaje się również do przemalowywania starych powłok farb dyspersyjnych i alkidowych.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Fiński znak "Allergy Label", ISO 22196, Klasyfikacja M1, Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.
Składnik aktywny	TIMANTTI CLEAN wzmocniona BioCote® (antybakteryjną technologią jonów srebra) została przetestowana pod kątem właściwości antybakteryjnych zgodnie z ISO 22196:2011, wykazując redukcję populacji na poziomie od 95 do 99,99% w przypadku następujących mikroorganizmów: Escherichia Coli i Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA). Badania zostały wykonane w niezależnym laboratorium.
Zastosowanie	Ściany wewnętrzne, Łazienki, Kuchnie
Zalecane podłoże	Uprzednio zagruntowane płyty, Płyta budowlana, Beton, Szpachlówka, Płyty gipsowe, Farba akrylowa
Zawartość części stałych	Okolo 37 % objętościowych
Lotne związki organiczne (LZO)	LZO wartości graniczne (kat A/a): 30 g/l. LZO produktu: max. 30 g/l.
Zużycie praktyczne	6 - 8 m ² /l.
Kolory	Baza 1 (biały) i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych.

System barwienia	Teknomix
Połysk (60°)	Półmat
Rozcieńczalnik	Woda.
Gęstość	Około 1,3 g/ml
Przechowywanie	Nie może zamarzać.
Wielkości opakowań	Baza 1, baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Dostępność zależy od kraju.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Do wygładzania nierówności powierzchni wybierz odpowiednią szpachlę z serii TEKNOSPRO. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.
Gruntowanie	POMIESZCZENIA NARAŻONE NA WILGOĆ : zagruntować beton, tynk, szpachlę, cegłę i płyty budowlane podkładem TIMANTTI W - izolatorem wilgoci. W POMIESZCZENIACH SUCHYCH zagruntować powierzchnie TIMANTTI 3.
Metoda nanoszenia	Pędzel, Wałek, Natrysk Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,017 - 0,021".
Nanoszenie	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać w 1 lub 2 warstwach.
Warunki podczas malowania	Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.
Rozcieńczanie	W razie konieczności rozcieńczyć wodą.
Czasy schnięcia	+23 °C / 50% RH
- pyłosuchość	1 h
- kolejna warstwa	3 h
Odporność na zmywanie i zużycie	Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia. Bardzo dobra odporność farby na zużycie. Malowana powierzchnia może być zmywana kilkakrotnie.
Czyszczenie	Szorowanie na mokro, odporność klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998). Po okresie schnięcia 28 dni w temperaturze (23±2)°C i wilgotności (50±5)% Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcja renowacji

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach odbywa się po upływie 4 tygodni i powłoka osiąga wówczas ostateczną trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu z powłoką należy postępować ostrożnie.

Powierzchnia może być czyszczona poprzez przetarcie neutralnym (pH 6-8) detergentem. Do powierzchni mocno zabrudzonych może być użyty alkaliczny (pH 8 - 10) detergent. Detergent i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez wycieranie i/lub przemywanie wodą. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. Przed użyciem detergentu zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.