

TIMANTTI CLEAN

Polmat specialna akrilna barva

Polmat disperzijska barva na vodni osnovi, ki vsebuje BioCote® stekleni srebrni fosfat, antimikrobno tehnologijo za zaščito površine premaza in preprečevanje kolonizacije in razgradnje, ki jo povzroči mikrobiološka rast na površini premaza po nanosu na predvideno podlago.



Posebej primeren za uporabo na stenah in stropih v suhih in vlažnih prostorih, kjer je potrebna dobra pralna in abrazijska odpornost. Specialna akrilna barva izboljša površine v prostorih, kot so centri za zdravje, dom starostnikov, vrtci, šole, bolnišnice, prostorih za predelavo hrane in drugih podobnih objektih.

TIMANTTI CLEAN lahko v skladu z navodili naneseemo na beton, omet, kit, opeko in gradbene plošče. TIMANTTI CLEAN je primeren tudi za barvanje starih alkidnih in disperzijskih premazov.



TEHNIČNI PODATKI

Certifikati, dovoljenja in klasifikacije	Oznaka za alergije (Finska), ISO 22196, Razred M1, Finska zastava s ključem
Aktivne substance	TIMANTTI CLEAN, izboljšan z antimikrobno tehnologijo BioCote®, je bil preizkušen glede antimikrobne učinkovitosti v skladu z ISO22196: 2011 in je pokazal najmanj 95% in do 99,99% zmanjšanje populacije bakterije E.coli in S. aureus, odpornega na meticilin (MRSA). Testiranje je opravil neodvisen laboratorij.
Področje uporabe	notranje stene, kopalnica, kuhinja
Priporočena podlaga	predhodno s temeljem premazane plošče, gradbene plošče, beton, polnilo, mavčne plošče, akrilna barva
Suha snov	cca. 37 prostorninsko-%
Hlapne organske spojine (HOS)	EU HOS mejna vrednost (kat A/a): 30 g/l. HOS produkta: max. 30 g/l.
Praktična poraba	6 - 8 m ² /l.
Barva	Baza 1 (bela) in baza 3. Obarva se lahko po Interior Colour Cards.
Sistem tintanja	Teknomix
Sijaj (60°)	Polmat
Razredčilo	Voda.
Gostota	cca. 1,3 g/ml
Shranjevanje	Ne sme zmrzniti.
Velikost embalaže	Baza 1 in 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Različna pakiranja glede na države.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine	Očistite nove površine pred prahom in umazanijo. Če je površina že pobarvana, jo operite z RENSA SUPER. Popolnoma zmatirajte površine, ki imajo sijaj z brušenjem in nato odstranite prah in nečistoče. Za glajenje nepravilnosti na površini izberite primerno polnilo TEKNOSPRO serije. Posušeno polnilo obrusite in odstranite prah.
Temeljni nanos	VLAŽNI PROSTORI: Za vlažne prostore uporabite temelj TIMANTTI W v skladu z navodili. SUHI PROSTORI: Uporabite temelj TIMANTTI 3.
Metode nanašanja	čopič, valjček, brizganje Priporočena velikost airless šobe 0,017 - 0,021".
Nanos	Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. Nanesite enkrat ali dvakrat.
Pogoji za delo	Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Dobra ventilacija med in po barvanju pospeši čas sušenja.
Redčenje	Po potrebi izdelek razredčimo z vodo.
Čas sušenja	+23 °C / 50 % RH
- prašno suh	1 h
- naslednji nanos	3 h
	Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.
Pralnost in obraba	Odpornost barve je izredno dobra. Pobarvano površino je mogoče večkrat oprati.
Čiščenje	Mokro čiščenje razred 1 EN 13300 (ISO 11998). Topla voda in RENSA BRUSH. Orodje operite takoj po uporabi.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA

Varnostni in previdnostni ukrepi Glej varnostni list.

DODATNE INFORMACIJE

Nega Končno oblikovanje filma traja 4 tedne v normalnih okoliščinah in po tem času je dosežena končna vzdržljivost in trdota. Pred tem je treba pobarvane površine previdno čistiti.

Površino lahko po potrebi očistite z vodo in nevtralnimi detergenti (pH 6 - 8). Za zelo umazane površine lahko uporabimo tudi alkalne (pH 8 - 10) detergente. Detergent in umazanijo odstranimo z brisanjem in / ali izpiranjem površine s čisto vodo. Za čiščenje uporabite krpo za čiščenje, mehko gobo ali podobno. Izogibajte se grobemu ščetkanju. Pri uporabi detergentov upoštevajte navodila za redčenje in druga navodila proizvajalca detergenta.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.