

TIMANTTI CLEAN

Halvmatt specialakrylat

Halvmatt vattenburen akrylatfärg. Färgen innehåller BioCote® silverfosfatglas antimikrobiell teknologi, som skyddar färgytan mot mikrober och förhindrar förekomst och förökning av mikrobiella tillväxten på färgytan.



För inomhusbruk i utrymmen där det krävs att vägg- och takytorna är lätta att tvätta och har god nötningsbeständighet. Rekommenderade objekt, där specialakrylat förbättrar utrymmenas funktion, är sjukhus, hälsocentraler och andra hälsovårdsutrymmen, åldringshem, daghem, skolor och övriga allmänna utrymmen samt t.ex. livsmedelsindustrins lokaler.

TIMANTTI CLEAN kan användas för grundmålade eller grundade ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor enligt instruktionerna. TIMANTTI CLEAN lämpar sig också för övermålning av gamla alkyd- och dispersionsfärgsytor.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Allergimärke (Finland), ISO 22196, M1-klassificering, Nyckelflaggan (Finland)
Aktivt innehåll	TIMANTTI CLEANs effekt baseras på BioCote® antimikrobiell teknologi. Antimikrobiella egenskaper har testats enligt standarden ISO 22196:2011. Efter testningen minskade antalet av Escherichia Coli och Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) minst 95 % och även 99,99 %. Testning har genomförts av ett oberoende laboratorium.
Typiska användningsområden	Innervägg, Badrum, Kök
Rekommenderade underlag	Grundmålade skivor, Byggskiva, Betong, Spackel, Gipsskiva, Akrylat
Torrhalt	Ca 37 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Praktisk drygheit	6 - 8 m ² /l.
Kulörer	Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartans kulörer.
Nyanseringssystem	Teknomix
Glans (60°)	Halvmatt
Förtunning	Vatten.
Densitet	Ca 1,3 g/ml
Lagring	Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	Basfärger 1 och 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.
Grundmålning	I FUKTIGA UTRYMMEN OCH VÅTUTRYMMEN grundas ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor med TIMANTTI W fuktspärr. I TORRA UTRYMMEN grundmålas ovannämnda ytor med TIMANTTI 3 grundfärg.
Appliceringsmetod	Pensel, Rulle, Spruta Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021".
Applicering	Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt.
Appliceringsförhållanden	Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.
Förtunning	Förtunnas vid behov med vatten.
Torktid	+23°C / 50% RH
- dammtorr	1 h
- övermålningsbar	3 h
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Tvätt- och nötningsbeständighet	Färgytan har ytterst god hållbarhet mot nötning. Färgytan tål upprepad tvättning.
Rengöring	Hårdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998). Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder	Se säkerhetsdatabladet.
---	-------------------------

YTTERLIGARE INFORMATION

Underhållsinstruktioner

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste ytan behandlas varligt.

Ytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbing måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.