

TRANEMO RÖDFÄRG

Punamuldvärv, pintsliga värvitav

Traditsiooniline Rootsi punamuldvärv. Värv moodustab hingava ja looduslikult puitu kaitsva pinnakihi. Täismatt.



Kasutamine: Kasutatakse töötlemata saepalkpindadel, hõõveldamata voodrilaua ning pindadel, mida on eelnevalt värvitud punamuldvärviga, nt aiad ja õueehitised.

TRANEMO RÖDFÄRG punamuldvärv laseb seinte hingata ja jätab veeauru läbilaskva pinna.

Värv ei sobi hõõveldatud pindadele ega ka teist tüüpi värviga värvitud pindadele.

Pigment: Raudoksiid.

Sideaine: Keedetud linaõli ca 7% massist. Nisujahu ca 6% massist.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	välissein
Pinnasoovitus	muldvärv
Kuivainesisaldus	ca 32 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Kattevõime	ca 3 m ² /l.
Värvitoonid	Punane.
Läikeaste (60°)	Täismatt
Tihedus	ca 1,2 g/ml
Säilitamine	Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda.
Pakendid	10 l.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	TÖÖTLEMATA SAELAUAD JA KARETAD PALKPINNAD: Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. ajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit. EELNEVALT PUNAMULDVÄRVIGA VÄRVITUD PINNAD: Eemalda terasharjaga pinnalt kogu lahtine värv. Pese väga määrdunud või hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadipesuainega või RENSA ANTI-MOULD hallitusevastase kaitseainega ning loputa korralikult.
------------------	---

Kruntimine

Krundi esmalt 10-20% veega vedeldatud TRANEMO RÖDFÄRG punamuldvärviga.

Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.

Pealekandmismeetod

pintsel

Pealekandmine

Kanna pinnale suure pintsliga.

Kanna värvikihid võimalikult õhukeselt kuni pind on korralikult kaetud.

Uued pinnad värvitakse kahekordselt, eelnevalt värvitud pinnad ühe- või kahekordselt.

Pintsliga värvimiseks mõeldud TRANEMO RÖDFÄRG ei sobi pihustiga pealekandmiseks.

TRANEMO RÖDFÄRG punamuldvärv sisaldab looduslikku raudoksiidpigmenti.

Sellest tulenevalt võib värvitoon varieeruda. Sega ühte anumasse kokku erinevate partiide värvid, mis on vajalikud terve pinna värvimiseks liigendusjoonte (nt nurkade) vahel.

NB! TRANEMO RÖDFÄRG punamuldvärv sisaldab raudsulfaati, mis võib eralduda värvikilest ning põhjustada roosteplekke krohvitud või betoonsoklitel ning kollaseid plekke puitpindadel.

Värvimistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Parim ilm värvimiseks on pilvine, kuid kuiv.

Kuivamisajad

+23 °C / 50% RH

- pealevärvitav

4 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.

Töövahendite pesu

Vesi.

TÖÖTERVISHOID**Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtatavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.