

# TRANEMO RÖDFÄRG

## Szwedzka czerwona farba do drewna, наносzona pędzlem

Tradycyjna szwedzka czerwona farba do drewna. Farba tworzy oddychającą warstwę, która w naturalny sposób chroni drewno. Wykończenie: Pełny mat.



Zastosowanie: Nieobrobione powierzchnie z bali, nieheblowane deski elewacyjne oraz powierzchnie uprzednio pomalowane czerwoną farbą do drewna, np. ogrodzenia i budynki gospodarcze.

TRANEMO RÖDFÄRG pozwala ścianom oddychać, dzięki czemu wilgoć może odparowywać przez ściany.

Farba nie nadaje się do stosowania na powierzchniach struganych ani na powierzchniach pomalowanych innymi rodzajami farb.

Pigment: tlenek żelaza.

Spoivo: gotowany olej lniany ok. 7% całkowitej masy. Mąka pszenna ok. 6% całkowitej masy.



### DANE TECHNICZNE

<b>Zastosowanie</b>	Ściany zewnętrzne
<b>Zalecane podłoże</b>	Ochra
<b>Zawartość części stałych</b>	Około 32 % objętościowych
<b>Lotne związki organiczne (LZO)</b>	LZO wartości graniczne (kat A/d): 130 g/l. LZO produktu: max. 130 g/l.
<b>Zużycie praktyczne</b>	Około 3 m <sup>2</sup> /l.
<b>Kolory</b>	Czerwony.
<b>Połysk (60°)</b>	Pełny mat
<b>Gęstość</b>	Około 1,2 g/ml
<b>Przechowywanie</b>	Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie może zamarzać.
<b>Wielkości opakowań</b>	10 l.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

<b>Przygotowanie powierzchni</b>	<p>NIEOBROBIONE DESKI I SZORSTKIE POWIERZCHNIE BELEK: Powierzchnię należy oczyścić ze słabo przylegających części, brudu, pyłu i pleśni. W razie potrzeby użyć środka do czyszczenia fasad RENSA FACADE.</p> <p>POWIERZCHNIE POKRYTE WCZEŚNIEJ CZERWONĄ FARBĄ DO DREWNA: Za pomocą szczotki stalowej lub myjki wysokociśnieniowej należy usunąć całą luźną farbę aż do uzyskania twardej powierzchni podłoża. Wyszczotkowaną powierzchnię należy spłukać wodą, aby usunąć resztki farby i kurz. Bardzo zabrudzone lub pokryte pleśnią powierzchnie umyć środkiem do czyszczenia elewacji RENSA FACADE i dokładnie spłukać.</p>
<b>Gruntowanie</b>	Najpierw zagruntować farbą TRANEMO RÖDFÄRG rozcieńczoną 10 - 20% wody. Powierzchnie stalowe zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA.
<b>Metoda nanoszenia</b>	Pędzel
<b>Nanoszenie</b>	<p>Nanosić za pomocą dużego pędzla.</p> <p>Nanosić warstwy farby tak cienko, jak to możliwe, aż powierzchnia zostanie odpowiednio pokryta.</p> <p>Nowe powierzchnie należy pomalować dwukrotnie, a powierzchnie pomalowane wcześniej czerwoną farbą do drewna – jednokrotnie lub dwukrotnie.</p> <p>Farba TRANEMO RÖDFÄRG nie nadaje się do nanoszenia natryskowo.</p> <p>Farba TRANEMO RÖDFÄRG zawiera naturalny pigment tlenku żelaza. W związku z tym odcień farby może się różnić. W jednym pojemniku wymieszaj farby z różnych partii, które są potrzebne do pomalowania całej powierzchni między liniami podziału (np. narożnikami).</p> <p>Uwaga! TRANEMO RÖDFÄRG zawiera siarczan żelaza, który może wydzielać się z powłoki farby i powodować plamy rdzy na tynkowanych lub betonowych cokołach oraz żółte plamy na powierzchniach drewnianych.</p>
<b>Warunki podczas malowania</b>	<p>Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu.</p> <p>Najlepsza pogoda do malowania to pochmurna, ale sucha.</p>
<b>Czasy schnięcia</b>	+23 °C / 50% RH
<b>- kolejna warstwa</b>	4 h
<b>Czyszczenie</b>	Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia. Woda.

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

### Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.