

# TRANEMO RÖDFÄRG

## Slamfärg, handstrykning

Traditionell rödfärg. Färgen bildar en yta som andas och den skyddar träet på ett naturenligt sätt.

Färgproduktgrupp 465 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

Användning: Utomhus på omålat grovsågat trä och ohyvlat stockyta samt på ytor som tidigare målats med rödfärg, t.ex. bodar och uthus.

TRANEMO RÖDFÄRG låter väggen andas så att vattenånga kan avdunsta genom väggen.

Ej lämplig för behandling av hyvlat trä eller ytor som målats med andra typer av färg.

Pigment: Järnoxidpigment.

Bindemedel: Kokt linolja ca 7 % av totalvikten. Vetemjöl ca 6 % av totalvikten.



## TEKNISKA DATA

<b>Typiska användningsområden</b>	Yttervägg
<b>Rekommenderade underlag</b>	Ockra färg
<b>Torrhalt</b>	Ca 32 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
<b>Praktisk drygheit</b>	Ca 3 m <sup>2</sup> /l.
<b>Kulörer</b>	Röd.
<b>Glans (60°)</b>	Helmatt
<b>Densitet</b>	Ca 1,2 g/ml
<b>Lagring</b>	Lagras svalt. Förvaras frostfritt.
<b>Förpackningsstorlek</b>	10 l.

## BRUKSANVISNING

<b>Ytans förbehandling</b>	<p>OMÅLAT SÅGAT VIRKE OCH GROVA STOCKYTOR: Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.</p> <p>YTOR SOM TIDIGARE MÅLATS MED RÖDFÄRG: Avlägsna lossnande färg med stålborste eller högtryckstvätt. Tvätta mycket smutsiga eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. eller med RENSA ANTI-MOULD mögelskydd och skölj väl.</p>
<b>Grundmåling</b>	Grunda först med TRANEMO RÖDFÄRG som förtunnats med 10-20 % vatten. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.
<b>Appliceringsmetod</b>	Pensel
<b>Applicering</b>	<p>Applicera färgen med bred plafondpensel. Måla så tunt som möjligt tills god täckning erhålls. Nya ytor målas 2 gånger, tidigare rödfärgsmålade ytor 1-2 gånger. TRANEMO RÖDFÄRG HAND är ej lämplig för sprutapplicering.</p> <p>TRANEMO RÖDFÄRG innehåller järnoxidpigment, som är ett naturpigment. Det innebär att små kulörskiftningar kan förekomma. Blanda därför samman färgen från skilda fat eller byt vid naturliga ställen, t.ex. hörn.</p> <p>OBS! TRANEMO RÖDFÄRG innehåller järnsulfat som kan lakas ur färgskiktet och ge rostfläckar på ljusa puts- eller betongsocklar och gulaktighet på ljusa träytor.</p>
<b>Appliceringsförhållanden</b>	<p>Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Det bästa målningsresultatet uppnås vid molnigt väder.</p>
<b>Torktid</b>	+23°C / 50% RH
<b>- övermålningsbar</b>	4 h Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Rengöring</b>	Vatten.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

**Säkerhets- och försiktighetsåtgärder** Se säkerhetsdatabladet.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.