

TRANEMO SVART

Musta keittomaali

Perinteinen vanhan ajan keittomaali. Maali muodostaa hengittävän pinnan ja se suojaa puuta luonnonmukaisella tavalla.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 465. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Käyttö: Aittojen, ulkorakennusten ja muiden vastaavien kohteiden maalaamattomat sahalautapinnat ja höyläämättömät hirsipinnat sekä aiemmin keittomaalilla maalatut pinnat.

TRANEMO SVART antaa seinän hengittää niin, että vesihöyryt pääsevät haihtumaan seinän läpi.

Ei sovellu höylättyjen tai muilla maalityypeillä maalattujen pintojen käsittelyyn.

Pigmentti: Rautaoksidipigmentti.

Sideaine: Keitettyä pellavaöljyä n. 7 % kokonaispainosta. Vehnäjauhoa n. 6 % kokonaispainosta.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Ulkoseinä
Alustasuositus	Keittomaali, Puu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 32 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittäisyys	N. 3 m ² /l.
Värisävyt	Musta.
Kiilto (60°)	Täyshimmeä
Tiheys	N. 1,2 g/ml
Varastointi	Varastoidaan viileässä. Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	10 l.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

MAALAAMATON SAHALAUTA JA KARKEA HIRSIPINTA:

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesua.

AIKAISEMMIN KEITTOMAALILLA MAALATTU PINTA:

Poista pinnasta kaikki irtoava maali ja muu aines teräsharjalla tai korkeapainepesulla siten, että jäljelle jäävä pinta on kiinteä. Huuhtelee harjattu pinta vedellä poistaaksesi maalijäämät ja pöly. Pese pahoin likaantuneet tai homeiset pinnat RENSA FACADE julkisivu- ja homepesulla ja huuhtelee hyvin.

Pohjustus, pohjamaalaus

Pohjusta ensin 10 - 20 % vedellä ohennetulla TRANEMO SVARTILLA. Teräspinnat pohjamaalataan FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Levitysmenetelmä

Sivellin

Käsittely

Levitä maali leveällä ns. punamultasiveltimellä.

Maalaa mahdollisimman ohuesti kunnes hyvä peitto on saavutettu.

Uudet pinnat maalataan kahteen kertaan, aikaisemmin keittomaalilla maalatut pinnat yhteen tai kahteen kertaan.

TRANEMO SVART ei sovellu ruiskulla levitettäväksi.

TRANEMO SVART sisältää rautaoksidipigmenttiä, joka on luonnonpigmentti.

Tästä syystä pieniä sävyeroja saattaa esiintyä. Yhdistä siksi eri valmistuserien maalit samaan astiaan tai käytä luonnollisia rajakohtia, esim. kulmia.

HUOM! TRANEMO SVART sisältää rautasulfaattia, joka saattaa liueta maalipinnasta ja aiheuttaa ruosteläikkiä vaaleisiin rappaus- tai betonisoskeleihin, ja saattaa myös kellastuttaa vaaleita puupintoja.

Käsittelyolosuhteet

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Paras maalaussää on pilvipouta.

Kuivumisaika

+23 °C / 50 % RH

- päällemaalattavissa

n. 4 h

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Välineiden pesu

Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.