

TRANEMO SVART

Svart slamfärg

Traditionell slamfärg. Färgen bildar en yta som andas och den skyddar träet på ett naturenligt sätt.

Färgproduktgrupp 465 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

Användning: Utomhus på omålat grovsågat trä och ohyvlat stockyta samt på ytor som tidigare målats med slamfärg, t.ex. bodar och uthus.

TRANEMO SVART låter väggen andas så att vattenånga kan avdunsta genom väggen.

Ej lämplig för behandling av hyvlat trä eller ytor som målats med andra typer av färg.

Pigment: Järnoxidpigment.

Bindemedel: Kokt linolja ca 7 % av totalvikten. Vetemjöl ca 6 % av totalvikten.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Yttervägg
Rekommenderade underlag	Ockra färg, Trä
Torrhalt	Ca 32 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Praktisk drygheit	Ca 3 m ² /l.
Kulörer	Svart.
Glans (60°)	Helmatt
Densitet	Ca 1,2 g/ml
Lagring	Lagras svalt. Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	10 l.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	<p>OMÅLAT SÅGAT VIRKE OCH GROVA STOCKYTOR: Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.</p> <p>YTOR SOM TIDIGARE MÅLATS MED SLAMFÄRG: Avlägsna lossnande färg med stålborste eller högtryckstvätt ner till fast underlag. Vid borstning eftersköj ytan med vatten så rester och damm avlägsnas. Tvätta mycket smutsiga eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj väl.</p>
Grundmåling	Grunda först med TRANEMO SVART som förtunnats med 10-20 % vatten. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.
Appliceringsmetod	Pensel
Applicering	<p>Applicera färgen med bred plafondpensel. Måla så tunt som möjligt tills god täckning erhålls. Nya ytor målas 2 gånger, tidigare rödfärgsmålade ytor 1-2 gånger. TRANEMO SVART är ej lämplig för sprutapplicering.</p> <p>TRANEMO SVART innehåller järnoxidpigment, som är ett naturpigment. Det innebär att små kulörskiftningar kan förekomma. Blanda därför samman färgen från skilda fat eller byt vid naturliga ställen, t.ex. hörn.</p> <p>OBS! TRANEMO SVART innehåller järnsulfat som kan lakas ur färgskiktet och ge rostfläckar på ljusa puts- eller betongsocklar och gulaktighet på ljusa träytor.</p>
Appliceringsförhållanden	<p>Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Det bästa målningsresultatet uppnås vid molnigt väder.</p>
Torktid	+23 °C / 50% RH
- övermålningsbar	ca 4 h Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Rengöring	Vatten.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.

