
TYP BARVY	TREND 3 je vodou ředitelná, plně matný primer pro použití v interiéru. Výrobek patří do emisní třídy stavebních materiálů M1.
POUŽITÍ	Primer je vhodný na dřívě natřené dřevo, beton, omítku, výplňové materiály, cihly a na různé stavební desky, pokud je požadován plně matný efekt. Lze pak přetírat latexovými barvami s různým stupněm lesknutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné látky	Přibližně 32 % objemových
Těkavé organické látky (VOC)	EU VOC limit (kat A/f): 30 g/l. VOC výrobku: max 30 g/l.
Praktická vydatnost	Dřívě natřený povrch 7 - 10 m ² /l Tmel a dřevovláknitá deska 5 - 8 m ² /l Beton a omítky 4 - 7 m ² /l.
Hustota	Přibližně 1,5 g/ml.
Doba schnutí při teplotě +23 °C / 50% - bezprašný - přetíratelný - vhodný pro tapetování	½ h 1 h po 24 hodinách Chlad a/nebo vlhkost zpomaluje proces schnutí.
Ředidlo, čištění	Voda. Zařízení ihned po použití umyjte teplou vodou.
Stupeň lesku	Plně matný.
Odstíny	Bílá. Lze tónovat tónovacími pastami do světlých odstínů podle vzorníku interiérových barev. Přesnost barev není úplná. Off-white T1327 (TC-8168).
Omyvatelnost a odolnost proti opotřebení	Natřený povrch je odolný proti mírnému opotřebení. Odolnost proti drhnutí za mokra, třída 3 podle EN 13300 (ISO 11998).
Balení	Bílá: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Off-white T1327 (TC-8168): 18 l.

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ Viz bezpečnostní list.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu

Očistěte nové povrchy od prachu a nečistot.
Dříve natřené povrchy omyjte čisticím prostředkem RENSA SUPER.
Tvrdé nebo lesklé povrchy zbruste na matný povrch a poté odstraňte brusný prach.
Odstraňte všechny staré nátěry z povrchů, které byly natřeny lepicí barvou nebo vápnem.
Stropy ošetřené odolným proti vlhkosti tmelem, který byl aplokovan airless metodou, se doporučuje natřít přípravkem na bázi rozpouštědel, např. Adhezním primerem FUTURA 3.
Nerovnosti na povrchu vyhladte vhodným tmelem z řady SILORA. Zaschlý tmel přebruste a odstraňte prach.

Základní nátěr

Aby se zabránilo vzniku suků na dřevě, opatřete povrchy adhezní barvou FUTURA 3.
Ocelové povrchy se opatřete antikorozi barvou FERREX AQUA.
Pozinkované povrchy lze přímo natírat barvou TREND 3.

Aplikace

Před použitím barvu důkladně promíchejte.
Barvu lze v případě potřeby ředit vodou.
Aplikujte jednou nebo dvakrát štětcem, válečkem nebo airless metodou.

Podmínky při aplikaci

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během aplikace a schnutí musí být teplota okolního vzduchu, povrchu a výrobku vyšší než +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Dobré větrání během aplikace a schnutí urychluje proces schnutí.

Pokyny k údržbě

Konečné formování filmu trvá za normálních okolností přibližně 4 týdny, poté dosáhne konečné tvrdosti a odolnosti. Předtím je třeba povrch pečlivě ošetřit.

Čištění natřeného povrchu vlhkým hadříkem nebo čisticími prostředky může vést k jeho poškození. U znečištěných povrchů by se měly používat metody suchého čištění, jako je jemné otírání, kartáčování, vysávání apod.

Skladování

Nesmí zmrznout.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.
