

**DAŽŲ TIPAS**

Vandens ir akrilo pagrindo adhezinis gruntas plaunamoms ir nusidėvėjimui atsparioms viršutinėms dangoms.

Paviršius: visiškai matinis

Gaminys priskiriamas pagal statybinių medžiagų emisijos klasę **M1 grupei**.

**NAUDOJIMAS**

Naudojamas kaip gruntas sausoms vidaus patalpoms, pvz., butų, biurų, sandėliavimo patalpų ir gamyklų sienoms ir luboms. Taip pat galima naudoti kaip viršutinę dangą luboms ir oro kondicionierių vamzdžiams sausose vidaus patalpose.

„TEKNOSPRO POHJA“ galima dengti betoninius, tinkuotus, glaistytus, plytinius, medinius ar statybinių plokščių paviršius.

**TECHNINIAI DUOMENYS****Nelakiosios dalelės**

Apie 34 % tūrio

**Lakieji organiniai junginiai (LOJ)**

ES LOJ ribinė vertė (kat. A/ g): 30 g/l. Gaminio LOJ daug. 30 g/l.

**Praktinės sąnaudos**

Anksčiau dažytas paviršius

7-10 m<sup>2</sup>/l

Glaistytas paviršius ir medžio faneros plokštė

5-8 m<sup>2</sup>/l

Betoninis ir tinkuotas paviršius

4-7 m<sup>2</sup>/l

**Tankis**

apyt. 1,5 g/ml

**Džiuvimo laikas esant +23 °C /**

**50 % RH**

- Nelimpa dulksės

po ½ val.

- Galima dengti kitą sluoksnį

po 1 val.

Džius lėčiau, jei oras yra vėsus ir (ar) drėgnas.

**Skiediklis, nuvalymas**

Vanduo. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite vandeniu.

**Paviršius**

Visiškai matinis

**Spalvos**

Balta. Galima suteikti atspalvį tonavimo pasta vadovaujantis patalpų dažų spalvų kortelėmis. Spalvos nėra tikslios.

**Galimybė plauti ir atsparumas dėvėjimuisi**

Atsparumas drėgnam valymui, 2 klasė pagal EN 13300 (ISO 11998).

**SAUGOS ŽENKLAI**

Žr. saugos duomenų lapą.

---

**NAUDOJIMO NURODYMAI****Paviršiaus paruošimas**

Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių.  
Nuvalykite anksčiau dažytus paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu.  
Pašiauškite kietus ar glotnius paviršius šlifuodami ir po to nuvalydami dulkes.  
Pašalinkite visus senus dažus nuo anksčiau klajiniais dažais ar kalkėmis dažytų paviršių.  
Lubinį purškiamą glaistą, kuris nėra atsparus vandeniui, rekomenduojama gruntuoti tirpiklio pagrindo gruntu, pvz., „FUTURA 3“ adheziniu gruntu.  
Norėdami išlyginti paviršiaus netolygumus, pasirinkite tinkamą „TEKNOSPRO“ serijos užpildomąjį glaistą. Išdžiuvęs užpildomasis glaistas yra nušlifuojamas ir pašalinamos dulkės.

**Gruntavimas**

Plieniniai paviršiai gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais.

**Naudojimas**

Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite.  
Esant reikalui dažai skiedžiami vandeniu.  
Tepkite teptuku, voleliu ar purškite vieną ar du kartus.  
Tinkamas purkštukas dengiant beorio purškimo būdu yra 0,017-0,021 col.

**Dažymo sąlygos**

Dažomas paviršius turi būti sausas. Dažymo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti daugiau nei +5°C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %.

Džiuvimo procesą paspartintų gera ventiliacija naudojimo ir džiovinimo metu.

**Laikymas**

Saugoti, kad neužšaltų.

---

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė neprisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---