

DAŽŲ TIPAS

Vandens pagrindo akrilo dispersijos dažai vidaus patalpų sienoms ir luboms.

Atsparus pelėsiui. Paviršius: pusiau matinis

Dažai kartu su hermetiku TIMANTTI W sudaro dažymo sistemą drėgnoms patalpoms, kuri yra patvirtinta Švedijos Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).

Gaminys priskiriamas **M1 grupei** pagal statybinių medžiagų emisijos klasę.

NAUDOJIMAS

Ypač tinka sienoms ir luboms dengti sausose ir drėgnose patalpose, kai yra reikalinga, kad danga būtų atspari plovimui ir šveitimui, pvz. virtuvėms, vonios kambariams, koridoriams, laiptinėms, patalpoms vaikų darželiuose, mokyklose, ligoninėse, maisto gaminių įstaigose ir pan.

„TIMANTTI 20“ galima dengti gruntuotus betoninius, tinkuotus, užpildomuoju glaistu dengtus, plytinius ir statybinių plokščių paviršius. Dažai taip pat tinka perdažyti senas alkidinių ar dispersinių dažų dangas.

TECHNINIAI DUOMENYS**Nelakiosios dalelės**

Apie 38 % tūrio

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

ES LOJ ribinė vertė (kat. A/ a): 30 g/l. Gaminio LOJ daug. 30 g/l.

Praktinės sąnaudos

8 m²/l. Paviršiaus kokybė ir pasirinktas dengimo būdas turi įtakos faktinėms sąnaudoms.

Tankis

1,3 g/ml

Džiuvimo laikas, +23°C, santykinė oro drėgmė 50 %**- Nelimpa dulkės**

Po 1 val.

- Galima dengti kitą sluoksnį

po 2 val.

Džius lėčiau, jei oras yra vėsus ir (ar) drėgnas.

Skiediklis, nuvalymas

Vanduo. Panaudoję, iš karto praplaukite įrangą plovikliu ir šiltu vandeniu bei RENZA BRUSH teptukų valikliu.

Paviršinis

Pusiau matinis, blizgumas apie 20 (60° kampu)

Spalvos

Baziniai dažai 1 ir 3, kuriuos galima tonuoti išgaunant vidaus dažų kortelėse nurodytus atspalvius.
Kreminė T1724 (T1327)

Galimybė plauti ir atsparumas dėvėjimuisi

Dažytas paviršius yra labai atsparus nusidėvėjimui.
Dažytą paviršių galima plauti daug kartų.

Atsparumas drėgnam valymui, 1 klasė pagal EN 13300 (ISO 11998).

Pakuotės

(skiriasi atsižvelgiant į šalį)

1 bazės dažai: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

1 bazės dažai: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

Kreminė T1724 (T1327): 18 L

NAUDOJIMO NURODYMAI**Paviršiaus paruošimas**

Nuvalykite nuo paviršiaus nešvarumus ir dulkes.
Nuvalykite anksčiau dažytus nešvarius paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu.
Pašiauškite kietus ar glotnius paviršius šlifudami ir po to nuvalydami dulkes.
Norėdami išlyginti paviršiaus netolygumus, pasirinkite tinkamą „SILORA“ serijos glaistą.
Išdžiuvęs glaistas yra nušlifuojamas ir pašalinamos dulkės.

Gruntavimas

DRĖGNOS VIETOS: gruntuokite betoninius, tinkuotus, užpildomuoju glaistu dengtus, plytinius ir statybinių plokščių paviršius „TIMANTTI W“ hermetiku vadovaudamiesi naudojimo instrukcijomis.
SAUSOSE VIETOSE paviršius gruntuokite prieš tai minėtu „TIMANTTI 3“ gruntu.

Plieniniai paviršiai gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais.
Gruntuokite galvanizuotus paviršius „TIMANTTI 3“ gruntu.

Naudojimas

Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite.
Jei reikia, dažus galima skiesti vandeniu, bet dėl skiedimo suprastės jų dengimo savybės.
Dengti voleliu, purkštuvu ar teptuku.
Rekomenduojamas purkštukas beoriam purkštuvui yra 0,017-0,021 col.

Sąlygos

Dažomas paviršius turi būti sausas. Dažymo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti daugiau nei +5°C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %. Greičiau džiūsta esant mažesnei drėgmei ir (ar) aukštesnei, nei +21°C temperatūrai. Lengviau dengti, jei darbo vietoje oras yra drėkinamas ir (ar) sumažinama temperatūra. Vėdinant po dengimo, džiuvimas vyks sparčiau.

Paviršiaus priežiūra

Galutinė dažų plėvelė susidaro per apyt. 4 savaites esant įprastinėms sąlygoms, o po to ji yra ypač patvari ir kieta. Prieš tai su dažytu paviršiumi reikia elgtis atsargiai.

Dažytą paviršių galima valyti nušluostant neutraliu (pH 6-8) valikliu. Esant labai nešvariems paviršiams, taip pat galima naudoti šarminius (pH 8-10) ploviklius. Valiklis ir nešvarumai pašalinami nušluostant ir (ar) nuplaunant paviršių švariu vandeniu. Valyti naudokite drėgną šluostę, minkštą kempinę ar panašią valymo priemonę. Nevalykite šepetiu ar labai abrazyviu daiktu. Kai naudojate valiklius, paisykite valiklio gamintojo skiedimo ir kitų instrukcijų.

Laikymas

Saugoti, kad neužšaltų.

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė neprisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje www.teknos.com.
