

DAŽŲ TIPAS

Vandens ir akrilo pagrindo hermetikas, sudarantis garams nelaidžią plėvelę.

Hermetikas kartu su „TIMANTTI 20“ yra įtraukti į drėgnoms patalpoms skirtų dangų sistemą, patvirtintą pagal Švedijos Måleribranschens Vårtrumskontroll (MVK) reglamentą.

NAUDOJIMAS

Skirtas naudoti kaip drėgmės barjeras ant sienų ir lubų drėgnose vidaus patalpose bei garinėse, dažytose „TIMANTTI“ serijos viršutine danga.

Pagrindas gali būti dengtas užpildomuoju glaistu, betonuotas, dengtas skirtingomis statybinėmis plokštėmis, stiklo pluošto tapetais, priklijuotais drėgnoms patalpoms skirtais klizais, ir pan.

TECHNINIAI DUOMENYS**Nelakiosios dalelės**

Apie 40 % tūrio

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

ES LOJ ribinė vertė (kat. A / i): 140 g/l. Gaminio LOJ daug. 140 g/l.

Praktinės sąnaudos

Su neskiestais dažais: 4-8 m²/l

Tankis

apyt. 1,0 g/ml

Džiuvimo laikas esant +23 °C / 50 % RH**- Nelimpa dulksės**

po 2 val.

- Galima dengti kitą sluoksnį

po 4 val. Sekantis sluoksnis turi būti padengtas per 12 val.

Džius lėčiau, jei oras yra vėsus ir (ar) drėgnas.

Skiediklis, nuvalymas

Vanduo. Panaudoję, iš karto praplaukite įrangą plovikliu ir šiltu vandeniu bei RENZA BRUSH teptukų valikliu.

Spalvos

Skaidri žalia

Pakuotės

0,9 L, 2,7 L, 9 L

(skiriasi atsižvelgiant į šalį)

SAUGOS ŽENKLAI

Žr. saugos duomenų lapą.

NAUDOJIMO NURODYMAI**Paviršiaus paruošimas**

Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių.
Nuvalykite anksčiau dažytus paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu.
Pašalinkite visus tapetus ir keramikines plyteles.
Pašiauškite kietus ar glotnius paviršius šlifuodami ir po to nuvalydami dulkes.
Išlyginkite nelygų paviršių „SILORA LW“ užpildomuoju gruntu drėgnoms vietoms. Po to pašiauškite paviršių ir nuvalykite dulkes.

Naudojimas

Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite „TIMANTTI W“.
Tepkite teptuku ar voleliu.

Denkite hermetiko sluoksnį, skiestu vandeniu koeficientu 1 : 1. Denkite antrą sluoksnį neskiestu hermetiku po to, kai pirmasis pradžiūsta 1-2 valandas. Stiklo pluošto tapetai klijuojami „TIMANTTI W“ hermetiku, o po to vieną kartą gruntuojami neskiestu „TIMANTTI W“ hermetiku.

Viršutinė danga

Pradžiuvus, po 4 val., galima dengti „TIMANTTI“ serijos viršutinę dangą. Sekantis sluoksnis turi būti padengtas per 12 val.

Dažymo sąlygos

Dažomas paviršius turi būti sausas.
Dažymo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti daugiau nei +5°C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %.
Džiuvimo procesą paspartintų gera ventilacija dengimo ir džiuvimo metu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Reikia laikyti sandariai uždarius ir vėsioje vietoje.

SAUGOTI NUO UŽŠALIMO.

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė nepriima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje www.teknos.com.
