

**GAMINIO TIPAS** „TREND“ yra vandens pagrindo, visiškai matiniai akrilo dispersijos dažai vidaus patalpoms.

Gaminys priskiriamas pagal statybinių medžiagų emisijos klasę **M1 grupei**.

**NAUDOJIMAS**

Dažai tinkami prieš tai dažytiems mediniams, betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, plytiniais paviršiams ir įvairioms statybinėms plokštėms, kai reikalingas visiškai matinis paviršius. Ant viršaus galima dengti įvairių paviršių lateksiniais dažais.

**TECHNINIAI DUOMENYS****Nelakiosios dalelės**

Apie 32 % tūrio

**Lakieji organiniai junginiai (LOJ)**

ES LOJ ribinė vertė (kat. A/ g): 30 g/l. Gaminio LOJ daug. 30 g/l.

**Praktinės sąnaudos**

Anksčiau dažytas paviršius	7-10 m <sup>2</sup> /l
Glaistytas paviršius ir medžio faneros plokštė	5-8 m <sup>2</sup> /l
Betoninis ir tinkuotas paviršius	4-7 m <sup>2</sup> /l

**Tankis**

apyt. 1,5 g/ml

**Džiuvimo laikas esant +23 °C /**

**50 % RH**

- Nelimpa dulksės

po ½ val.

- Galima dengti kitą sluoksnį

po 1 val.

Džius lėčiau, jei oras yra vėsus ir (ar) drėgnas.

**Skiediklis, nuvalymas**

Vanduo. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite vandeniu.

**Paviršius**

Visiškai matinis

**Spalvos**

Balta. Galima suteikti atspalvį tonavimo pasta vadovaujantis patalpų dažų spalvų kortelėmis. Spalvos nėra tikslios.  
Kreminė T1327 (TC-8168)

**Galimybė plauti ir atsparumas dėvėjimuisi**

Dažytas paviršius atsparus lengvam dėvėjimuisi.  
Atsparumas drėgnam valymui, 3 klasė pagal EN 13300 (ISO 11998).

**Pakuotės**

(skiriasi atsižvelgiant į šalį)

**Balti:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L  
**Kreminė T1327 (TC-8168):** 18 L

**SAUGOS ŽENKLAI**

Žr. saugos duomenų lapą.

---

**NAUDOJIMO NURODYMAI****Paviršiaus paruošimas**

Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių.  
Nuvalykite anksčiau dažytus paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu.  
Pašalinkite kietus ar glotnius paviršius smėliuodami ir po to nuvalydami dulkes.  
Pašalinkite visus senus dažus nuo anksčiau klajiniais dažais ar kalkėmis dažytų paviršių.  
Lubinį purškiamą glaistą, kuris nėra atsparus vandeniui, rekomenduojama gruntuoti tirpiklio pagrindo gruntu, pvz., „FUTURA 3“ adheziniu gruntu.  
Norėdami išlyginti paviršiaus netolygumus, pasirinkite tinkamą „SILORA“ serijos glaistą.  
Išdžiuvęs glaistas yra nušlifuojamas ir pašalinamos dulės.

**Gruntavimas**

Norėdami, kad iš medienos šakų į paviršių nesisunktų sakai, juos reikia nugruntuoti „FUTURA 3“ adheziniu gruntu.  
Plieniniai paviršiai gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais.  
Galvanizuotus paviršius galima tiesiogiai dažyti „TREND 3“.

**Naudojimas**

Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite.  
Esant reikalui dažai skiedžiami vandeniui.  
Tepkite teptuku, voleliu ar purkškite vieną ar du kartus.

**Dažymo sąlygos**

Lakavimo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir lako temperatūra turi būti daugiau nei +5 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %.  
Džiuvimo procesą paspartintų gera ventiliacija naudojimo ir džiovinimo metu.

**Priežiūros instrukcijos**

Galutinė dažų plėvelė susidaro per apyt. 4 savaites esant įprastinėms sąlygoms, o po to ji yra ypač patvari ir kieta. Prieš tai su dažytu paviršiumi reikia elgtis atsargiai.

Valant drėgna šluoste ar valikliais sugadinamas dažytas paviršius. Nešvarius paviršius reikia valyti sausai, pvz., kruopščiai nušluostyti, nuvalyti šepetėliu, nusiurbti ir pan.

**Laikymas**

Saugoti, kad neužšaltų.

---

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė neprisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---