

UNIVERSALPRIMER 0216-00

Однокомпонентна ґрунтовка тимчасового захисту (шоп-праймер) на основі розчинника для внутрішнього та зовнішнього застосування



UNIVERSALPRIMER 0216-00 - однокомпонентна тимчасова ґрунтовка (шоп-праймер) на основі розчинника з активним антикорозійним захистом, призначена для різних металевих поверхонь.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'єкти для нанесення	Балкони, Паркани, Садові меблі, Велосипеди, Машинобудування, Сталеві конструкції, Транспортне обладнання
Сухий залишок	Прибл. 45 % за масою
Теоретичні витрати	50-100; 7,8 м²/кг
Розчинник	VERDÜNNER 1000-98
Густина	Прибл. 1,168 г/мл
Зберігання	Температура зберігання: +5 °C - +30 °C. Зберігати в щільно закритій тарі.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Кожна поверхня повинна бути ретельно очищеною, сухою та знежиреною. Видалення покриття: шліфування, піскоструминне очищення
Метод нанесення	Традиційне розпилення, Безповітряне розпилення, Комбіноване безповітряне розпилення Тимчасова ґрунтовка, яка загалом універсально придатна для подальшого нанесення покриттів повітряного та термічного затвердіння. Поверхні з покриттям придатні до зварювання. Зварюваність ґрунтується на практичному досвіді та залежить від основи й нанесеної товщини шару. Перед застосуванням необхідно провести відповідні випробування на придатність.

Нанесення	Перед застосуванням добре перемішайте або збовтайте продукт протягом декількох хвилин. За необхідності це можна зробити механічним способом.
Умови нанесення	Рекомендована температура навколишнього середовища та продукту: +15 °C – 25 °C. Не наносити при температурі нижче +10 °C.
Час висихання - нанесення наступного шару	+23 °C / 50 % RH через 30-45 хвилин
Очищувач	Негайно після використання вимийте інструменти. VERDÜNNER 1000-98 або OWEDUR 3502-98.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи	Див. «Паспорт безпеки».
Перша допомога	Рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту навіть за відсутності місцевих вимог.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.