

UVILUX 1745-02

UV Decklack

UV-härtender Decklack für oberflächenbehandlung holzbasierter Plattenmaterialien wie beispielsweise Span- und Masonitplatten sowie MDF-Platten.



Der ausgehärtete Decklack ist glatt, füllig und sehr hart. Er besitzt eine ausgesprochen gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit.

EMPFOHLENE MÖBELFAKTEN - Anwendungsbereich:

Stühle/Betten/Regalbretter: Höchst Anforderung

Tische: Hohe Anforderung

Weniger beanspruchte Oberflächen: Höchst Anforderung



TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereich	Möbel, Küchen, Innentüren, Decken, Paneele
Empfohlenes Substrat	HDF, Masonite (eingetragene Marke), Holzfaserplatte, MDF, Hartholz, Weichholz
Festkörpergehalt	Ca. 100 Gew.-%
Festkörpergehalt gesamt	Ca. 1147 g/l
Viskosität	55-65 s /DIN 6
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	Ca. 22 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
Glanzgrad (60°)	Ca. 20 je nach aufgetragener Menge und Aushärtungsbedingungen.
Verdünner	Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Verdünnung von UV-Lacken wird nicht empfohlen.
Dichte	1,10-1,50 kg/l je nach Farbe
Lagerung	Darf Temperaturen von über +40°C nicht ausgesetzt werden. Vor Sonnenlicht schützen. Die Lagerbeständigkeit ist auf dem Etikett angegeben. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden. Frostfrei lagern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Auftragsverfahren	Opti-Rollen
Empfohlene Auftragsmenge	20-25 g/m ² mit Optiroller auf gut kalibrierte Werkstücke.

