

UVILUX 6450-01

UV-hærdende toplak

Industriel overfladebehandling af træ og møbeldele.

Den udhærdede toplak giver en glat overflade som udviser stor hårdhed samt gode egenskaber m.h.t. mekanisk og kemisk modstandsdygtighed.

Vejledende møbelfakta - Anvendelsesområde:

Stole/senge/hylder: Ekstra høje krav.

Borde: Høje krav.

Mindre udsatte overflader: Ekstra høje krav.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Gulvbelægning, Loft, Møbler, Køkken, Lister, Paneler, Trapper, Invendige døre
Anbefalet substrat	HDF, Masonit, MDF, Hårdtræ, Nåletræ
Tørstof	Ca. 100 vægt-%
Total tørstofmasse	Ca. 1104-1175 g/l afhængig af glans.
Viskositet	25-70 s DIN 6 ved +20 °C afhængig af glans.
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 16 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Farver	For tilsætning af tonepasta kontaktes Teknos.
Glans (60°)	Mat
Fortynder	Produktet leveres klar til anvendelse.
Vægtfylde	1,16-1,18 kg/l
Opbevaring	Må ikke udsættes for temperaturer over +40 °C. Må ikke udsættes for påvirkning af sollys. Må ikke få frost. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten.

BRUGSANVISNING

Påføringsmetode	Valselakering
Anbefalet påføringsmængde	4-6 g/m ²
Påføring	Omrøres grundigt inden anvendelse.
Tørretid	
- gennemhærdet	5-10 m/min. pr. rør Hg (80 w/cm).

Tørremetode	Afhærdes under UV-lamper.
Rengøring	TEKNOSOLV 1129

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger	Se sikkerhedsdatablad.
-----------------------------------------------------	------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.