UVILUX 6450-02

Лак ультрафиолетового отверждения

Обработка древесины и компонентов мебели.

После отверждения лак образует гладкую и прочную поверхность с превосходной стойкостью к химическому и механическому воздействию.

Испытания на мебели - Область применения:
Стулья / кровати / полки: Сверхвысокие требования.
Столы: Повышенные требования.
Поверхности, менее подверженные износу: Сверхвысокие требования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Потолки, Полы, Мебель, Кухни, Молдинги, Панели, Лестницы, Межкомнатные двери
Рекомендуемые поверхности	Древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), Мазонит, МДФ, Твердые породы древесины, Заболонь
Содержание нелетучих веществ	Прим. 100 весовых %
Общая масса нелетучих веществ	Прим. 1104-1175 г/л в зависимости от степени глянца.
Вязкость	25-70 с DIN чашка 6 мм, +20 °C de в зависимости от степени глянца.
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 25 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Цвета	При добавлении тонирующей пасты следует обратиться в компанию Teknos.
Глянец (60°)	Полуматовая
Разбавитель	Материал поставляется готовым к использованию.
Плотность	1,16-1,18 кг/л

Хранение	Не допускается длительное воздействие температур свыше +40 °C. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Защищать от мороза. Хранить в герметично закрытой емкости. Срок хранения указан на этикетке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ нанесения	Вальцовый метод
Рекомендуемое количество нанесений	4-6 г/м²
Нанесение	Материал тщательно перемешать перед нанесением.
Время высыхания	

UVILUX 6450-02 TS 21099 CLEAR

Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
				150	300	380	650

UVILUX 6450-02 HY 0020 CLEAR

Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
				100	300		

Способы сушки	Отверждение УФ-лампами.
Очистка	TEKNOSOLV 1129

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности	См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначеноа только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.