

# UVILUX 6790-03

## UV Sprøjtela

UV-hærdende lak til industriel overfladebehandling af træ og møbeldele.

Den afhærdede film er særdeles modstandsdygtig over for kemikalier og fysiske belastninger.



VEJLEDENDE MØBELFAKTA - Anvendelsesområde:

Stole/senge/hylder: Ekstra høje krav

Borde: Høje krav

Mindre udsatte overflader: Ekstra høje krav



## TEKNISKE DATA

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                | Møbler, Lister                                                                                                                                                                                                                          |
| Anbefalet substrat               | Nåletræ, Hårdttræ                                                                                                                                                                                                                       |
| Tørstof                          | Ca. 100 vægt-%                                                                                                                                                                                                                          |
| Total tørstofmasse               | 1100-1400 g/l $\pm$ 2 % afhængigt af farve.                                                                                                                                                                                             |
| Viskositet                       | 25-28 s DIN 4 ved +20 °C.                                                                                                                                                                                                               |
| Flygtige organiske stoffer (VOC) | Ca. 7 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad. |
| Glans (60°)                      | 30 - afhængigt af påført mængde og afhærtningsforhold.                                                                                                                                                                                  |
| Fortynder                        | Produktet leveres klar til anvendelse.                                                                                                                                                                                                  |
| Vægtfylde                        | 1,10-1,40 kg/l afhængigt af farve.                                                                                                                                                                                                      |
| Opbevaring                       | Må ikke udsættes for temperaturer over +40 °C. Må ikke udsættes for påvirkning af sollys. Må ikke få frost. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.                 |

## BRUGSANVISNING

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Påføringsmetode           | UV sprøjtning          |
| Anbefalet påføringsmængde | 15-30 g/m <sup>2</sup> |

|             |  |                                                      |                |                      |                |                      |                |
|-------------|--|------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Tørretid    |  | Stabling kan foretages umiddelbart efter afhærdning. |                |                      |                |                      |                |
| - stabelbar |  | UVILUX 6790-03 TS 6868 WHITE                         |                |                      |                |                      |                |
|             |  | Semi curing                                          |                |                      | Full curing    |                      |                |
|             |  | Hg                                                   |                | Ga                   |                | Hg                   |                |
|             |  | Energy UVB<br>mJ/cm²                                 | Peak<br>mW/cm² | Energy UVV<br>mJ/cm² | Peak<br>mW/cm² | Energy UVB<br>mJ/cm² | Peak<br>mW/cm² |
|             |  |                                                      |                |                      |                | 100                  | 300            |
| Tørremetode |  | Afhærdes under UV lamper.                            |                |                      |                |                      |                |
| Rengøring   |  | TEKNOSOLV 1129-11                                    |                |                      |                |                      |                |

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.