

UVILUX PRIMER 1754-11

UV-grund

UV-härdande grund för Industriell ytbehandling av trä och möbeldelar. Kan appliceras på MDF som är grundad med klar UV-sealer.

UVILUX PRIMER 1754-11 är framställd för att ge mycket god täckförmåga vid låga påläggsmängder.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Möbler, Kök , Innerdörrar, Innertak, Paneler
Rekommenderade underlag	HDF, Masonit, MDF, Hårda träslag, Mjuka träslag
Torrhalt	Ca 100 vikt-%
Totala massan av fasta ämnen	Ca 160 g/l
Viskositet	80-100 s/DIN 6 1754-0124 svart: 85-90/Emila 2
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 4 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Förtunning	Produkten levereras färdig för användning.
Densitet	1,20-1,70 kg/l beroende på kulör.
Lagring	Får inte utsättas för temperaturer över +40°C. Bör inte exponeras för direct solljus. Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Förvaras frostfritt.

BRUKSANVISNING

Appliceringsmetod	Valsappliceringsmaskin
Rekommenderad appliceringsmängd	5-15 g/m ² beroende på kulör.

Torktid	UVILUX PRIMER 1754-11 TS 21101							
	Semi curing				Full curing			
	Hg		Ga		Hg		Ga	
	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
	75	300	190	650	150	300	380	650
	UVILUX PRIMER 1754-11 TS 21094 SNEHVID							
	Semi curing				Full curing			
	Hg		Ga		Hg		Ga	
	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
			650	650			800	650
	UVILUX PRIMER 1754-11 TS 21351 WHITE							
	Semi curing				Full curing			
	Hg		Ga		Hg		Ga	
	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
			500	860				

Torkningsmetoder	Härdas under UV-lampor.
Rengöring	TEKNOSOLV 1129-11

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder	Se säkerhetsdatabladet.
--------------------------------------	-------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.