UVILUX PRIMER 1760-00

UV-Primer

Overfladebehandling af træ og møbeldele. Kan påføres MDF-plader som er lukket med klar UV-Sealer som f.eks.1454-6859 eller på melaminbelagte spånplader, som først er grundet med UVILUX SEALER 1438-5590.

UVILUX PRIMER 1760 er fremstillet til at give en særdeles god flydning, samt særdeles god opdækning ved et-lags påføring.

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Møbler, Køkken, Invendige døre, Loft, Paneler
Anbefalet substrat	HDF, Masonit, MDF, Hårdttræ, Nåletræ, Melamin
Tørstof	Ca. 100 vægt-%
Total tørstofmasse	Ca. 1147 g/l
Viskositet	40-90 s, DIN 6
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 7 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Fortynder	Produktet leveres klar til anvendelse. Det tilrådes ikke at anvende fortynder ved anvendelse af UV-lak.
Vægtfylde	1,10-1,50 kg/l l afhængigt af farve.
Opbevaring	Må ikke udsættes for temperaturer over +40 °C. Må ikke udsættes for påvirkning af sollys. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage. Må ikke få frost.

BRUGSANVISNING

Påføringsmetode	Opti valse
Anbefalet påføringsmængde	22-28 g/m² med rillevalse på velkalibrerede emner.
Tørretid	

UVILUX PRIMER 1760-00 TS 21102 WHITE							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
300	300	760	650	360	320	880	750

Ved variationer i den påførte mængde bør det nøje sikres, at fuldstændig bundhærdning opnås.

Tørremetode	Afhærdes under UV-lamper.
Rengøring	TEKNOSOLV 1129-11

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger	Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.