

UVILUX PUTTY 1465-00

Szpachlówka utwardzana promieniami UV

Do naprawy uszkodzeń podłóg z twardego drewna i listew.

UVILUX PUTTY 1465-00 został opracowany jako jednoskładnikowa szpachlówka bardzo dobrze utwardzająca się powierzchniowo oraz w głąb nawierzchni. Produkt ma również bardzo dobre właściwości wypełniające i jest łatwy do szlifowania.



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Listwy, Podłogi
Zalecane podłoże	Drewno twarde
Zawartość części stałych	Około 99 % wagowo
Całkowita masa części stałych	Około 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 9 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Kolory	Bezbarwny.
Rozcieńczalnik	Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Gęstość	1,30 kg/l
Przechowywanie	Nie powinno się wystawiać na temperatury powyżej +40 °C. Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Produkt jest stabilny przez rok w nieotwartym opakowaniu. Nie może zamarzać.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Szpachlarka ciśnieniowa (ekstruder) Aplikacja ręczna i automatyczna.
--------------------------	---

Metoda suszenia

Utwardzenie pod lampami UV.

W zależności od zastosowania produktu może on być utwardzany lampami rtęciowymi, galowymi lub obydwoma rodzajami lamp.

UVILUX PUTTY 1465-00 TS 20780 CLEAR							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
				200	600	300	900

UVILUX PUTTY 1465-00 TS 20635 CLEAR							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
						600	1000

Czyszczenie

TEKNOSOLV 1129-11

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.