

UVILUX PUTTY 1465-20

Отверждаемая ультрафиолетом цветная шпатлёвка

Для ремонта дефектов напольных покрытий и молдингов из твердых пород древесины.



UVILUX PUTTY 1465-20 разработан как однокомпонентная цветная шпатлевка с хорошими свойствами отверждения по всей толщине нанесенного слоя. Продукт обладает отличной заполняющей способностью и хорошо шлифуется.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Молдинги, Полы
Рекомендуемые поверхности	Твердые породы древесины
Содержание нелетучих веществ	Прим. 99 весовых %
Общая масса нелетучих веществ	Прим. 1300 г/л
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 7 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Цвета	Цветная
Разбавитель	Материал поставляется готовым к использованию.
Плотность	1,30 кг/л
Хранение	Не допускается длительное воздействие температур выше +40 °С. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить в герметично закрытой емкости. Срок хранения 9 месяцев в неоткрытой упаковке. Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ нанесения	Ручной и автоматический способы нанесения.
-------------------------	--

Способы сушки

Отверждение УФ-лампами, рекомендуется применять галлиевую лампу. Рекомендованная температура продукта перед отверждением должна быть выше +50 °С. Увеличение мощности излучения дает большую глубину отверждения. Не следует нагревать выше +70°С перед УФ-отверждением. Температура во время отверждения никогда не должна превышать +130°С, в противном случае конечный цвет может измениться.

UVILUX PUTTY 1465-20 TS 20895 DARK BROWN							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
				300	400	800	1000

UVILUX PUTTY 1465-20 TS 20905 BLACK							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
				300	400	800	1000

UVILUX PUTTY 1465-20 TS 21292 BROWN							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
				300	400	800	1000

UVILUX PUTTY 1465-20 TS 21318 BROWN							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²
				300	400	800	1000

Очистка

TEKNOSOLV 1129-11

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры
предосторожности

См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.