

UVILUX SEALER 1453-02

UV-pohjalakka

UV-kovettava kombilakka. Puu- ja huonekaluosien teolliseen pintakäsittelyyn. Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana.



UVILUX SEALER on kehitetty erityisesti sealeriksi ja on sen vuoksi helppo hioa. Pintalakkana käytettäessä valmis pinnoite muodostaa kovan pinnan, jolla on hyvät mekaaniset ja kemialliset kesto-ominaisuudet.

OHJEELLINEN MÖBELFAKTA - Käyttöalue:

Tuolit, sängyt, hyllyt: Erittäin korkea vaatimus

Pöydät: Korkea vaatimus

Muut sisäpuoliset pinnat: Erittäin korkea vaatimus



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Sisäkatto, Lattiat, Huonekalut, Keittiö, Listat, Paneelit, Portaat, Sisäovet
Alustasuositus	HDF, Masoniitti, MDF, Kovapuu, Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 100 paino-%
Kiintoainepitoisuus	N. 1298 g/l
Viskositeetti	Approx. 110 s DIN cup 6 at +20 °C.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 4 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Kiilto (60°)	Puolihimmeä
Ohenne	Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Tiheys	N. 1,30 kg/l
Varastointi	Suojaa yli +40 °C lämpötiloilta. Suojaa suoralta auringonvalolta. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa.

KÄYTTÖOHJEET

Levitysmenetelmä	Vaahtomuovitela
-------------------------	-----------------

Kuivumisaika

UVILUX SEALER 1453-02 HY 0020 CLEAR							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
60	200			100	300		

UVILUX SEALER 1453-02 TS 20799 WHITE							
Semi curing				Full curing			
Hg		Hg		Hg		Hg	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
300	300	760	650	150	300	380	650

Kuivausmenetelmät

UV-kovestus.

Välineiden pesu

TEKNOSOLV 1187-11 tai TEKNOSOLV 1129-11.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.